

Pullex Bodenöl

50527 ff

Пигментированное масло на основе растворителя для горизонтальных деревянных поверхностей снаружи помещений. Продукт для непрофессионального (частного) и профессионального применения.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	
Общая информация	<p>Масло с высокой проникающей способностью для горизонтальных деревянных поверхностей снаружи помещений. Придает древесине водо- и грязеотталкивающие свойства.</p> <p>Покрытие защищает древесину лиственных и хвойных пород от поражения грибком синевы и плесневым грибком.</p> <p>Специальные микропигменты, входящие в состав, гарантируют очень высокую защиту от атмосферного воздействия и устойчивость к УФ-излучению, а также прекрасно стабилизируют цвет экзотических пород древесины (защищает от потери цвета под воздействием УФ-излучения).</p>
Особые свойства Стандарты на методы испытаний	<p>Активные вещества: 0,3 % IPBC (йодпропинилбутилкарбамат)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Содержит биоциды; • Покрытие защищено от синевы и плесени (защита пленки); • Паропроницаемое покрытие, позволяет древесине дышать и снижает склонность к набуханию и усадке; • Открытопористая поверхность, древесина «дышит»; • Просто наносится, не оставляет следов от кисти; • Растворители не содержат ароматических углеводородов; • Противоскользящее покрытие; • Повышает износостойкость поверхности; • Не отслаивается; • Подходит для древесины хвойных, лиственных и экзотических пород, так же подойдет для термодревесины; • Продукт экономичен.
Сфера применения	<p>Горизонтальные элементы из древесины без сохранения линейных размеров снаружи помещений, таких как:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Лестницы; • Мостики; • Террасы; • Деревянные настилы; • Полы балконов; • Платформы; <p>Особенно хорошо подходит для лиственницы и древесины экзотических пород (напр., бангкирай, тик, массарандуба), модифицированной и термодревесины.</p>
ПРИМЕНЕНИЕ	
Указания по применению	<ul style="list-style-type: none"> • Перед применением тщательно перемешать • Не применять при температурах ниже +5°C и/или отн.вл.возд. >80%.



04-14 (ersetzt 12-11) ZKL 4402

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия


Тел.: 0043/5242/6922-390, факс: 0043/5242/6922-399, e-mail: info@adler-lacke.com

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.



- Руководствоваться требованиями ÖNORM B 2230-1 VOB, часть C, а также DIN 18363, разд. 2 и 3, и инструкциями BFS Merkblätter.
- Продукт готов к применению под нанесение кистью.
- Наносить тонким слоем, избегать образования пленки!
- Покрытие не предотвращает выхода смолы из древесины.
- Для оптимального результата выполнить обработку элемента со всех сторон до его монтажа.
- После обработки элемента рекомендуется запечатать торцевые поверхности продуктом ADLER Allwetterlack 50020 ff (2 слоя).
- Остатки штукатурок или металлической пыли на древесине лиственницы и древесине с высоким содержанием растворимых компонентов могут привести к появлению темного налета на покрытии.
- Поверхности с интенсивной эксплуатацией склонны к появлению видимых следов износа («дорожек»). Их можно легко устранить путем нанесения ухаживающего покрытия (см. Уход)

Техника нанесения



Метод нанесения	Кисть
Кроющая способность за одно нанесение (м ² /л)	ок. 15

Внимание: не наносить методом распыления!

Форма и состояние основания, а также влажность древесины оказывают влияние на расход/ кроющую способность. Определить точный расход путем пробного нанесения на образец поверхности

Время высыхания

(при 23°C и отн.вл.возд. 50%)



Нанесение следующего слоя	примерно через 12 часов
---------------------------	-------------------------

Указанные значения носят рекомендательный характер. Время высыхания зависит от породы древесины, количества нанесенного продукта, температуры, воздухообмена и относительной влажности воздуха.

Низкие температуры и/или высокая влажность воздуха могут существенно замедлить высыхание.

При работе с древесиной с высоким содержанием растворимых компонентов (напр., дуб, ироко) возможно замедление процесса высыхания.

Очистка оборудования



Очищать средством ADLER Adlerol aromatenfrei 80301

ОСНОВАНИЕ

Вид основания

Хвойная и лиственная древесина, а также термодревесина.

Состояние основания

Основание должно быть сухим, чистым, прочным, свободным от жиров, восков и пыли.

- Руководствоваться требованиями ÖNORM B 2230-1.
- Руководствоваться требованиями VOB, часть C, а также DIN 18363, раздел 3 «Малярные и лакировальные работы».
- Руководствоваться инструкцией BFS-Merkblatt №18.

- Условием долговременного срока службы покрытия является соблюдение правил по конструктивной защите древесины.

Влажность древесины	Влажность для лиственной древесины 12% +/-2%, для хвойной древесины 15% +/- 2%.
Подготовка основания	Для оптимального срока службы покрытия мы рекомендуем гладкие поверхности древесины отшлифовать вдоль волокон зернистостью 80, тщательно удалить пыль и выступившие компоненты древесины, напр., смолу и смоляные кармашки. Острые кромки закруглить. Смолистую древесину и экзотические породы с содержанием растворимых компонентов, замедляющих высыхание, предварительно очистить растворителем ADLER Nitroverdünnung 80001 reinigen.
СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ	
Грунтование	1 слой Pullex Bodenöl 50527 ff, промежуточное высыхание ок. 12 часов
Финишный слой	1 слой Pullex Bodenöl 50527 ff
УХОД И ОБНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ	
Уход	Срок службы покрытия зависит от нескольких факторов. Они включают тип и интенсивность внешнего воздействия, наличие конструктивной защиты, механическое воздействие и цвет покрытия. Для обеспечения долгого срока службы требуется своевременный уход за покрытием. Для этого рекомендуется ежегодная обработка. Неповрежденные поверхности очистить от пыли и загрязнений и нанести 1 тонкий слой Pullex Bodenöl 50527 ff. Избегать образования пленки! Рекомендуется наносить ухаживающее покрытие ежегодно.
Обновление покрытия	Предварительная обработка: Выветренные и сильно разрушенные поверхности очистить средством ADLER Holzentgrauer 96348 (см. техническое описание) и нанести 2 слоя продукта Pullex Bodenöl 50527 ff. Избегать образования пленки! Руководствоваться техническими описаниями соответствующих продуктов.
УКАЗАНИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА	
Емкость	750 мл; 2,5 л
Оттенки цвета/ Степень глянца	Java (средне-коричневый) 50527 Kongo (темно-коричневый) 50528 <ul style="list-style-type: none"> • Конечный цвет покрытия определяется цветом продукта, количеством нанесения и собственным цветом древесины. • Рекомендуется выполнять пробное нанесение на образец поверхности. • Для гарантии соответствия цвета использовать на одной и той же поверхности материал с одним номером партии. • Для определения конечного цвета покрытия выполнить пробное нанесение выбранной системы на образец

поверхности

**Вспомогательные
продукты:**

ADLER Adlerol 80301
ADLER Nitroverdünnung 80001
ADLER Holzentgrauer 96348

ПРОЧИЕ УКАЗАНИЯ

**Срок годности/ условия
хранения**

Срок хранения не менее 3 лет. Хранить в оригинальной закрытой упаковке.
Мы рекомендуем перелить содержимое вскрытой емкости в более мелкую тару во избежание сгущения продукта или образования пленки на поверхности.

Указания по безопасности



Соблюдать требования Директив по применению средств для защиты древесины, а также данные соответствующего Паспорта безопасности! Паспорт безопасности предоставляется профессиональным пользователям по запросу.

Ткань (ветошь), пропитанная продуктами оксидативного высыхания (при контакте с кислородом воздуха), имеет склонность к самовоспламенению! Ткань (ветошь), пропитанную продуктом Pullex Bodenöl 50527 ff, сушить в расправленном виде. Хранить в закрытых металлических контейнерах или под слоем воды.
