

Pullex Imprägnier-Grund

4436

Защитная пропитка для обработки древесины на основе растворителя для частного и коммерческого применения.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Общая информация	Защитная пропитка для древесины для частного и коммерческого применения на основе растворителя с биоцидными активными компонентами для наружной отделки. Продукт не содержит ароматические растворители и сиккативы, содержащие кобальт.
Особые свойства и стандарты	- Допуск как консервант для древесины (PT8) в соответствии с Постановлением о биоцидных продуктах ЕС. - Регистрационный номер: Австрия: AT-0030901-0000 Чешская Республика: CZ-0031557-0000 Германия: DE-0029779-08 Греция: TP8-0161 Латвия: LV/2024/SB/001 Польша: PL/2024/0647/MR/SBP Словакия: SK23-001 Словения: SI-0030567-0000 Швейцария: CH-2022-0033 - Аттестационный сертификат (06/93) комитета ARGE по антисептикам для древесины, профессиональное объединение химических предприятий Австрии. - ÖNORM B 3802-2 и DIN 68800-3 Применяемые активные вещества обеспечивают необходимую по стандартам защиту от синевы (испытание по EN 152-1), дереворазрушающих грибов (испытание по EN 113) и профилактическую защиту от насекомых (испытания по EN 46). Подтверждено внешним сертификатом. Активность: B, P, Iv, W Активные вещества: 0.6 г/кг (0.06 %) перметрин (ISO) 2.0 г/кг (0.20 %) тебуконазол 5.0 г/кг (0.50 %) 3-йод-2-пропинилбутилкарбамат




Сфера применения	Наружные деревянные элементы с изменяемыми и ограниченно изменяемыми размерами, например, деревянные дома, обшивка, навесы, профильные доски, ставни, балконы или ворота. Деревянные конструкции со стабильными размерами снаружи и внутри помещений, например, деревянные окна, входные двери, соответствующие 2 и 3 классам, без контакта с землей
------------------	---



ПРИМЕНЕНИЕ

Указания по применению	- Перед применением продукт перемешать. - Температура продукта, объекта и окружающей среды не должна быть ниже + 5 °C. - Оптимальный температурный режим 15 - 25 °C при относительной влажности воздуха 40 - 80 %. - Не наносить при интенсивном солнечном свете, под дождем, при чрезвычайно высокой влажности, сильном ветре или надвигающемся морозе.
------------------------	--



- Продукт не устойчив к атмосферным воздействиям при отсутствии финишного покрытия!
- Любое изменение процедуры обработки, условий окружающей среды, несоблюдение инструкций или использование продуктов, не указанных в списке, может оказать негативное влияние на результат.
- Отклонения приводят к проблемам с образованием пленки и адгезией, а также к ухудшению устойчивости к атмосферным воздействиям и устойчивости цвета.
- Соблюдайте **ARL - 500 руководство по нанесению покрытия на стабильные и ограниченные по размерам конструктивные элементы – основная часть** и **ARL 056 – руководство по использованию средств защиты древесины.**
- Соблюдайте **ARL 340 – защита древесины стабильных и ограниченных по размерам конструктивных элементов по DIN 68800.**

Технология нанесения



	Кисть	Валик	Окунание*	Струйный облив
Расход на слой мягкой древесины (мл/ м²)	160			
Расход на слой твердой древесины (мл/ м²)	225			

*Окунание и струйный облив не для частного применения

Продукт готов к применению.

На необработанную древесину следует предполагать дополнительный расход материала ок. 40 %.

Форма и свойства основания, а также способ нанесения влияют на фактический расход. Точные значения расхода могут быть определены только изготовлением пробного образца.

Время высыхания

(при 23 °C, отн. влажн.возд. 50%)



Последующее нанесение	ок. 12 часов
-----------------------	--------------

Приведенные цифры являются ориентировочными. Высыхание зависит от основания, толщины слоя, температуры, воздухообмена и относительной влажности.

Низкая температура и / или высокая влажность могут увеличить время высыхания.

На древесине, богатой компонентами (например, дуб, ироко), высыхание может замедляться.

Очистка рабочего инструмента



7231

Сразу после использования очистить инструмент при помощи Adlerol-Terpentinölersatz (7231).

ОСНОВАНИЕ

Вид основания

Древесина хвойных и лиственных пород

Свойства основания

Основание должно быть сухим, чистым, иметь несущую способность, быть очищенной от таких веществ как жир, воск, силикон, смола и т.д., а также от древесной пыли. Необходимо проверить на пригодность покрытия.

Обязательным условием долговечности покрытия является соблюдение принципов конструктивной защиты древесины.

Ознакомьтесь со следующими документами:

- ÖNORM B 3430-1
- ÖNORM B 2230-1
- DIN 18363
- Актуальные инструкции BFS Merkblätter

Влажность древесины	Лиственные породы древесины: 12 % ± 2 % Хвойные породы древесины: 15 % ± 2 %
Подготовка основания	Для оптимальной прочности покрытия рекомендуем отшлифовать гладкую поверхность шлифовальной бумагой с зернистостью 80 - 120 по направлению волокон, основательно очистить и удалить выделения, смолу или серницу. Острые края закруглить. Древесные породы с большим количеством смолы и экзотические породы следует очистить средством Nitro-Verdünner 8017 (8017). Обработать места, пораженные водорослями, мхом и плесенью продуктом Aviva Fungisan (8308).

СИСТЕМА ПРОКРЫТИЯ

Пропитка	Pullex Imprägnier-Grund (4436) Промежуточная сушка: ок. 12 часов Соблюдайте ARL 056 – руководство по использованию средств защиты древесины.
Грунтование, промежуточный и финишный слой	В зависимости от области применения: например: Pullex Plus-Lasur (4415) / Pullex Top-Lasur (4421) / Pullex Holzöl (4410) / Pullex Fenster-Lasur (4405) / Pullex Color (4403) / Vivido Alkyd-Primer (4501) / Vivido Samtalkyd (4514) / Vivido Brilliantalkyd (4503) Время высыхания не менее 24 часов.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Емкость	750 мл; 2,5 л; 5 л; 20 л; 200 л
Оттенки	Стандартные оттенки: Farblos (4436000200)
Дополнительные продукты	Adlerol-Terpentinölersatz (7231) Vivido Alkyd-Primer (4501) Aviva Fungisan (8308) Vivido Brilliantalkyd (4503) Nitro-Verdünner 8017 (8017) Pullex Color (4403) Pullex Fenster-Lasur (4405) Pullex Plus-Lasur (4415) Pullex Holzöl (4410) Pullex Top-Lasur (4421) Vivido Samtalkyd (4514) Ознакомьтесь с соответствующими техническими характеристиками продукции.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия хранения/ срок годности  	Хранить минимум 1 год в оригинальной невскрытой упаковке. Для контейнеров весом менее 25 кг срок хранения составляет 2 года. Защищать от воздействия влаги, прямых солнечных лучей, низких и высоких температур (свыше 30 °C).
--	---

Мы рекомендуем переливать содержимое вскрытых емкостей в более мелкую тару, чтобы предотвратить желатинирование/образование пленки.

Плотно закройте открытые емкости и примените содержимое как можно быстрее.

GISCODE

HSL10

Декларация ингредиентов в соответствии с VdL-RL 01

Алкидные смолы / алифатические смолы / гликольэфир / биоциды / антикожные агенты / высушивающие вещества (сиккативы)

Содержит 3-йод-2-пропинилбутилкарбамат. Может вызывать аллергическую реакцию.

Информация для людей, склонных к аллергии, по тел. +43 5242 6922-713.

Указания по технике безопасности



С осторожностью применяйте средства для защиты древесины. Перед использованием всегда обращайте внимание на маркировку и соответствующие технические характеристики продуктов.

Для ветоши, пропитанной продуктами оксидативного высыхания, существует риск самовоспламенения! Пропитанный продуктом ветошь следует сушить в расправленном виде. Хранить в закрытых металлических контейнерах или под слоем воды.

После обработки продуктом Pullex Imprägnier-Grund (4436) деревянные элементы должны находиться на твердой, непроницаемой поверхности, во избежание попадания остатков продукта в почву. Вытекающие остатки продукта собрать для повторного использования или утилизации.

Pullex Imprägnier-Grund (4436) содержит биоцидные активные компоненты, защищающие древесину от синевы и дереворазрушающих грибов, а также обеспечивающие профилактическую защиту от насекомых. Применять только в том случае, если такая защита древесины предписана или необходима в конкретном случае.

Не применять для обработки древесины, предназначенной для производства пчелиных ульев и саун, а также древесины, имеющей длительный контакт с почвой и/или водой.

Не применять для обработки древесины, непосредственно контактирующей с сельскохозяйственными животными (например, в конюшнях или ограждениях пастбищ).

Держите кошек подальше от обработанных участков, так как они очень чувствительны к перметрину.

Пиретроиды и пиретрины могут вызывать парестезию (жжение и покалывание кожи без раздражения). Если симптомы не проходят: обратитесь к врачу.

Нанесение кистью/роликом - профессиональное применение:

Применять только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях.

Не подпускать детей и домашних животных к обработанным поверхностям, пока средство полностью не высохнет.

Не применять вблизи водоемов или в водоохранных зонах.

Не допускать загрязнения окружающей среды во время нанесения продукта и в процессе сушки. В случае пролива продукт следует собрать и безопасно утилизировать, накрыв землю, например, брезентом.

Продукт содержит углеводороды, C10-C13, n-алканы, изоалканы, циклические соединения, <2% ароматических углеводородов, в отношении которых необходимо соблюдать предельное значение профессионального воздействия (AGW), действующее в Германии в соответствии с TRGS 900.

Обеспечьте хорошую вентиляцию. Используйте механическую вентиляцию или держите окна и двери открытыми (сквозная вентиляция). Минимальная скорость воздухообмена: 5 куб.м. в час.

При нанесении краски кистью и валиком необходимо использовать химически стойкие защитные перчатки, соответствующие требованиям европейского стандарта EN 374 (материал перчаток должен быть указан владельцем сертификата в информации о продукте).

При ручной обработке свежеработанной древесины необходимо использовать химически стойкие перчатки, соответствующие требованиям европейского стандарта EN 374 (материал перчаток должен быть указан владельцем сертификата в информации о продукте). Это относится и к применению работодателями Директивы Совета 98/24/ЕС и других регламентов Европейского союза в области охраны труда и техники безопасности.

Нанесение кистью/валиком — для непрофессиональных пользователей

Использовать только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях.

Держите детей и домашних животных подальше от обработанных участков до полного высыхания.

В процессе нанесения грунта на древесину и сушки необходимо избегать загрязнения окружающей среды. Любые потери продукции должны быть локализованы путем надлежащего укрытия земли, например, брезентом, и безопасно утилизированы.

Ручное окунание — только для промышленных и профессиональных пользователей.

Все технологические процессы промышленного применения должны проводиться в замкнутом пространстве на твердой поверхности с боковыми ограждениями для предотвращения разливов и системой сбора отходов на месте (например, поддоном для сбора).

Применение препарата профессиональными пользователями должно осуществляться в защищенном месте (в помещении, под крышей).

Свежеработанную древесину следует хранить на непроницаемой твердой поверхности до полного высыхания, чтобы предотвратить ее попадание в почву, грунтовые воды или водоемы, а любые сточные воды следует перерабатывать или утилизировать.

Предотвратите любые выбросы в окружающую среду во время применения продукта, а также во время хранения и транспортировки обработанной древесины.

Продукт содержит углеводороды C10-C13, n-алканы, изоалканы, циклические углеводороды, <2% ароматических углеводородов, для которых необходимо соблюдать предельно допустимую концентрацию (ПДК), действующую в Германии в соответствии с TRGS 900.

При нанесении вручную окунанием необходимо использовать химически стойкие перчатки, соответствующие требованиям европейского стандарта EN 374 (материал перчаток должен быть указан владельцем сертификата в информации о продукте), а также защитный костюм не ниже типа 6 в соответствии с европейским стандартом EN 13034.

При ручной обработке свежеработанной древесины необходимо использовать химически стойкие перчатки, соответствующие требованиям европейского стандарта EN 374 (материал перчаток должен быть указан владельцем сертификата в информации о продукте). Это относится и к применению работодателями Директивы Совета 98/24/ЕС и других регламентов Европейского союза в области охраны труда и техники безопасности.

Автоматизированное окунание — только для промышленных и профессиональных пользователей.

Все технологические процессы промышленного применения должны проводиться в замкнутом пространстве на твердой поверхности с боковыми ограждениями для предотвращения разливов и системой сбора отходов на месте (например, поддоном для сбора).

Применение препарата профессиональными пользователями должно осуществляться в защищенном месте (в помещении, под крышей).

Свежеработанную древесину следует хранить на непроницаемой твердой поверхности до полного высыхания, чтобы предотвратить ее попадание в почву, грунтовые воды или водоемы, а любые сточные воды следует перерабатывать или утилизировать.

Предотвратите любые выбросы в окружающую среду во время применения продукта, а также во время хранения и транспортировки обработанной древесины.

Продукт содержит углеводороды C10-C13, n-алканы, изоалканы, циклические углеводороды, <2% ароматических углеводородов, для которых необходимо соблюдать предельно допустимую концентрацию (ПДК), действующую в Германии в соответствии с TRGS 900.

Нанесение должно осуществляться исключительно с использованием автоматической системы дозирования.

При проведении автоматического окунания необходимо использовать химически стойкие защитные перчатки, соответствующие требованиям европейского стандарта EN 374 (материал перчаток должен быть указан владельцем сертификата в информации о продукте). При ручной обработке свежееобработанной древесины необходимо использовать химически стойкие перчатки, соответствующие требованиям европейского стандарта EN 374 (материал перчаток должен быть указан владельцем сертификата в информации о продукте). Это относится и к применению работодателями Директивы Совета 98/24/ЕС и других регламентов Европейского союза в области охраны труда и техники безопасности.

Метод туннельного распыления — только для промышленного и профессионального использования.

Все технологические процессы промышленного применения должны проводиться в замкнутом пространстве на твердой поверхности с боковыми ограждениями для предотвращения разливов и системой сбора отходов на месте (например, поддоном для сбора).

Применение препарата профессиональными пользователями должно осуществляться в защищенном месте (в помещении, под крышей).

Свеже-обработанную древесину следует хранить на непроницаемой твердой поверхности до полного высыхания, чтобы предотвратить ее попадание в почву, грунтовые воды или водоемы, а любые сточные воды следует перерабатывать или утилизировать.

Необходимо предотвратить выбросы в окружающую среду во время нанесения продукта, а также во время хранения и транспортировки обработанной древесины. Заполнение должно осуществляться только с использованием автоматической системы дозирования.

Данный продукт может использоваться только с системами распылительных туннелей, имеющими устройство для автоматической транспортировки свежееобработанной древесины к автоматизированному складированию или сушильному цеху, исключая ручное контактирование со свежееобработанной древесиной.

При использовании автоматического распыления необходимо носить химически стойкие перчатки, соответствующие требованиям европейского стандарта EN 374 (материал перчаток должен быть указан владельцем сертификата в информации о продукте), и защитный костюм не ниже типа 6 в соответствии с европейским стандартом EN 13034.

При последующей ручной обработке свежееобработанной древесины необходимо использовать химически стойкие перчатки, соответствующие требованиям европейского стандарта EN 374 (материал перчаток должен быть указан владельцем сертификата в информации о продукте).

Дополнительную информацию о мерах безопасности при транспортировке, хранении, обращении и утилизации можно найти в прилагаемом паспорте безопасности. Актуальную версию можно загрузить с сайта www.adler-lacke.com.