

## Pullex 3in1-Lasur

4465

Матовая пропитывающая лазурь для частного и коммерческого применения.

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

#### Общая информация

Универсальная лазурь для древесины на основе неароматических растворителей, без содержания кобальта, на основе долгоолиных алкидных смол для наружного применения. Три в одном - грунтовка, промежуточное и финишное покрытие. Для получения матовых естественных поверхностей с равномерным покрытием. Открыто-пористый продукт отличается первоклассной водозащитной способностью, долговечностью и уравновешенным выветриванием.

#### Особые свойства и стандарты

- Покрытие обеспечивает защиту от синевы и разрушающего древесину грибка с помощью биоцидных агентов.

**Активное вещество:**

3.0 г/кг (0,30 %) 3-йодо-2-пропинилбутилкарбамат

#### Сфера применения



Наружные деревянные элементы со стабильными размерами и с ограниченно изменяемыми размерами, например, деревянные дома, обшивка, навесы, профильные доски, ставни, балконы, ворота.

### ПРИМЕНЕНИЕ

#### Указания по применению



- Перед применением продукт перемешать.
- Температура продукта, объекта и окружающей среды не должна быть ниже + 5 °C.
- Оптимальный температурный режим 15 - 25 °C при относительной влажности воздуха 40 - 80 %.
- Не наносить при интенсивном солнечном свете, под дождем, при чрезвычайно высокой влажности, сильном ветре или надвигающемся морозе.
- На новые деревянные элементы мы рекомендуем тщательно нанести покрытие со всех сторон.
- Лазури сами по себе имеют ограниченную устойчивость к истиранию и поэтому требуют более частого ухода.
- Смолоотечение нельзя избежать техникой окрашивания.
- Вымывание водорастворимых компонентов древесины, особенно во время проливного дождя, можно свести к минимуму за счет всестороннего покрытия и дополнительного покрытия торцевых поверхностей.
- На изделиях из лиственницы и других сортах древесины с глубокими порами могут возникать потемнения в результате остатков штукатурки (высокощелочные средства) или железной пыли (образование ржавчины).
- Любое изменение процедуры обработки, условий окружающей среды, несоблюдение инструкций или использование продуктов, не указанных в списке, может оказать негативное влияние на результат. Отклонения приводят к проблемам с образованием

0-1 ZKL 4465 | 05/25

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 г. Швац

Тел.: 0043/5242/6922-190, факс: 0043/5242/6922-309, e-mail: [technical-support@adler-lacke.com](mailto:technical-support@adler-lacke.com)

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.

пленки и адгезией, а также к ухудшению устойчивости к атмосферным воздействиям и устойчивости цвета.

- Соблюдайте **ARL 500 – руководство по нанесению покрытия на стабильные по размерам и ограниченные по размеру конструктивные элементы – основная часть.**
- Соблюдайте **ARL 505 – руководство по лакам/лазурам и маслам на основе алкидных смол.**

### Технология нанесения



|                         |          |
|-------------------------|----------|
|                         | Кисть    |
| Расход на слой (мл/ м²) | 80 - 100 |

Продукт готов к применению.

На необработанную древесину следует предполагать дополнительный расход материала ок. 40 %.

Форма и свойства основания, а также способ нанесения влияют на фактический расход. Точные значения расхода могут быть определены только изготовлением пробного образца.

### Время высыхания

(при 23 °C, отн. влажн.возд. 50%)



|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Последующее нанесение | 12 ч. |
|-----------------------|-------|

Приведенные цифры являются ориентировочными. Высыхание зависит от основания, толщины слоя, температуры, воздухообмена и относительной влажности.

На древесине, богатой компонентами (например, дуб, ироко), высыхание может замедляться.

Низкая температура и / или высокая влажность могут увеличить время высыхания.

### Очистка рабочего инструмента



7231

Сразу после использования очистить инструмент при помощи Adlerol-Terpentinölersatz (7231).

## ОСНОВАНИЕ

### Вид основания

Древесина хвойных и лиственных пород, а также многослойные материалы, пригодные для наружного использования, такие как массивная клееная древесина, клееный брус, конструкционная древесина.

### Свойства основания

Основание должно быть сухим, чистым, иметь несущую способность, быть очищенной от таких веществ как жир, воск, силикон, смола и т.д., а также от древесной пыли. Необходимо проверить на пригодность покрытия.

Обязательным условием долговечности покрытия является соблюдение принципов конструктивной защиты древесины.

Ознакомьтесь со следующими документами:

- ÖNORM B 3430-1
- ÖNORM B 2230-1
- DIN 18363
- Инструкция BFS-Merkblatt № 18

### Влажность древесины

**Лиственные породы древесины:** 12 % ± 2 %

**Хвойные породы древесины:** 15 % ± 2 %

### Подготовка основания

Для оптимальной прочности покрытия рекомендуем отшлифовать гладкую поверхность шлифовальной бумагой с зернистостью 80 по

направлению волокон, основательно очистить и удалить выделения, смолу или серницу. Острые края закруглить.

Древесные породы с большим количеством смолы и экзотические породы следует очистить средством Nitro-Verdünner 8017 (8017).

Обработать места, пораженные водорослями, мхом и плесенью продуктом Aviva Fungisan (8308).

## СИСТЕМА ПРОКРЫТИЯ

### Пропитка

Для защиты от синевы, грибков и насекомых при необходимости нанесите один слой Pullex Imprägnier-Grund (4436) (применяется для древесины класса прочности 3 - 5 по EN 350).

Время промежуточного высыхания: ок. 12 ч.

Используйте средства защиты древесины с осторожностью. Перед применением всегда обращайтесь внимание на этикетку и соответствующие технические характеристики.

Соблюдайте **ARL 056 – руководство по использованию средств защиты древесины.**

### Грунтовка

1 слой Pullex 3in1-Lasur (4465)

Время промежуточного высыхания: ок. 12 ч.

### Промежуточное покрытие

1 слой Pullex 3in1-Lasur (4465)

(рекомендовано только при интенсивном воздействии погодных условий и светлых тонах)

Время промежуточного высыхания: ок. 12 ч.

### Финишное покрытие

1 слой Pullex 3in1-Lasur (4465)

## УХОД И ОБНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ

### Уход

Долговечность покрытия зависит от многих факторов: к ним относятся, в особенности, погодные условия, конструктивная защита, механические нагрузки и выбор оттенка; для обеспечения длительного срока службы требуются регулярный контроль, техническое обслуживание и, при необходимости, ремонт.

При необходимости, не поврежденные поверхности очистить от пыли и грязи и нанести 1 – 2 слоя Pullex 3in1-Lasur (4465).

Твердые породы древесины с глубокими порами, например, дуб, ироко, следует обновлять чаще.

### Обновление

Соблюдайте **ARL 504 - руководство по покрытию деревянных компонентов, не имеющих стабильных размеров и с ограниченной стабильностью размеров – уход и ремонт.**

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

### Емкость

750 мл, 2,5 л, 4,5 л, 10 л

### Оттенок/степень глянца

Дополнительные цвета могут быть заколерованы в колеровочной системе ADLER Color4you.

### Color4You

#### База для колеровки:

Pullex 3in1-Lasur Basis W30 (4465000030)

Конечный цвет в основном определяется исходным цветом древесины, количеством нанесенного материала, цветом пропитки/грунтовки и цветом покрытия.

Чтобы определить окончательный оттенок, рекомендуется изготовить образец цвета на оригинальном основании.

Для обеспечения однородности цвета используйте на одной и той же поверхности материал из одной партии.

Для обеспечения хорошей устойчивости к атмосферным воздействиям необходимо нанести два слоя пигментированной лазури.

Для обеспечения хорошей устойчивости к атмосферным воздействиям, необходимо использовать только пигментированные оттенки.

Средние оттенки обладают наилучшей атмосферостойкостью; необходимо избегать использование слишком светлых или темных оттенков при особенно неблагоприятных погодных условиях

При освещении стандартных цветовых оттенков с помощью Pullex 3in1-Lasur farblos (4465) следует учитывать более частое обновление покрытия (уменьшенная защита от УФ-лучей). Поэтому для осветления темных оттенков следует использовать оттенки Weide или Eiche.

Колерованный продукт использовать в течение 3 месяцев.

Соблюдайте **ARL 800 – руководство по работе с дозаторами ADLER Mix, Pur Mix (включая уход и обновление) и Color4You.**

#### Дополнительные продукты

Adlerol-Terpentinölersatz (7231)  
Aviva Fungisan (8308), Nitro-Verdünner 8017 (8017)  
Пожалуйста, обратите внимание на соответствующие технические описания продуктов.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### Условия хранения/ срок годности



Хранить минимум 3 года в оригинальной не вскрытой упаковке.

Защищать от воздействия влаги, прямых солнечных лучей, низких и высоких температур (свыше 30 °C).

Вскрытые емкости следует плотно закрывать и использовать содержимое как можно быстрее.

#### Технические данные

Содержание ЛОС в готовой к применению смеси: предельное значение ЕС для Pullex 3in1-Lasur (кат. A/f): 700 г/л. Pullex 3in1-Lasur содержит максимум 640 г/л ЛОС.

#### Код GISCODE

BSL40

#### Декларация ингредиентов в соответствии с VdL- RL 01

Алкидные смолы / алифатические смолы / неорганические белые и цветные пигменты / органические пигменты / реологические добавки / поверхностно-активные вещества / гликольэфир / смачивающие вещества / высушивающие вещества (сиккативы) / светостабилизаторы / антикожные агенты / биоциды

Содержит 3-йодо-2-пропинилбутилкарбамат.

Может вызывать аллергическую реакцию.

**Информация для людей, склонных к аллергии, по тел. +43 5242 6922-713.**

#### Указания по технике безопасности



Для ветоши, губок, рабочей одежды, пропитанной продуктами окислительного высыхания, существует риск самовоспламенения! Хранить под водой или в закрытых металлических контейнерах, либо сушить в разложенном виде.

При шлифовке в качестве средств индивидуальной защиты от шлифовальной и древесной пыли используйте пылевой фильтр P2. Для лиственных пород (особенно бука и дуба) рекомендуется использовать фильтр P3.

Дополнительную информацию по безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также утилизации можно найти в соответствующем паспорте безопасности. Актуальную версию можно найти на сайте **www.adler-lacke.com**