


Pullex Aqua-Impragnierung

51320 ff



Описание продукта	Разводимая в воде, защитная пропитка для древесины на основе специальной акриловой или алкидной дисперсии для наружного применения для сегмента «сделай сам» и для профессионального использования.
Особые свойства	Используемые вещества обеспечивают защиту согласно Австрийскому стандарту ÖNORM B 3802-2 и/или DIN 68800-3 от синей гнили (контроль согласно EN 152-1), древесного грибка (контроль согласно EN 46). Расход во время стандартного контроля: 200 г/м ² (Сертификат качества № 10/91)
Сфера применения	Окна, двери, деревянная облицовка, навесы, балконы, крыши, стропила и т.д. Класс опасности 3
Способ нанесения	Кисть (мягкая акриловая кисть), кратковременное погружение или нанесение покрытия методом обливания; не распылять!
Предварительная обработка покрываемой поверхности	Острые кромки являются слабыми местами для всех покрытий, и, следовательно, их нужно всегда предварительно скруглять.
Грунтовочный слой	1 слой x цветное покрытие Pullex Aqua-Impragnierung (пропитывающая грунтовка) После сушки в течение 4 часов нужно обработать шлифовальной шкуркой со степенью зернистости 280. (важно для окон, преимущества для деревянного покрытия и т.д.)
	Данный продукт не устойчив к внешнему воздействию без чистового покрытия!
Чистовое покрытие	Деревянные компоненты с постоянными размерами (окна/двери) 2 слоя x цветное покрытие Pullex Aqua- DSL 53501, (толстопленочный лак), качество зависит от нанесения кистью (см. Технический паспорт). Деревянные компоненты с непостоянными размерами (деревянная облицовка, балконы) 2 слоя x цветное покрытие Pullex Aqua- Plus 53101, (см. Технический паспорт).

10-10 (взамен 05-10)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац
Тел.: 0043/5242/6922-190, факс: 0043/5242/6922-309, e-mail: info@adler-lacke.com

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта

Продолжение

Pullex Aqua-Impragnierung 51320 ff

Уход за покрытием и обновление:

Сравните технические описания «Уход за деревянными окнами и обновление» и Pullex Aqua- Plus 53101 ff.

Разведение:

Вода. Доставляемый продукт готов к применению.

Температура

Не ниже + 10 °C

применения и объекта

Высокая влажность воздуха и/или низкие температуры замедляют сушку..

Кроющая способность:

8-12 м²/л

Время высыхания (при температуре 20 °C)

Можно нанести верхний слой примерно через 4 часа.

Рабочий инструмент

Сразу же после использования нужно промыть водой. Удалите остатки засохшего покрытия с помощью средства ADLER Rote Krahe (пятновыводитель) 95125.

Емкость

750 мл, 2.5 л

Дополнительно для 51320: 10 л, 18 л, 120 л

Дополнительно для 51373: 10 л

Условия хранения

В прохладном месте, но не ниже температуры замерзания

Срок годности

Минимум 3 года в оригинальной упаковке

Оттенки:

Бесцветный	51320	Орех	51367
Лиственница	51361	Палисандр	51368
Сосна	51362	Черное дерево	51369
Teck	51363	Темно- коричневый	51370
Красное дерево	51366	Каштан	51371
		Коричневый	51372

Используйте Pullex Aqua-Impragnierung W30 51373 для тонирования с системой смешивания цветов ADLER. Все оттенки смешиваются друг с другом.

Информация по безопасности

Следует выполнять рекомендации по использованию консервантов для защиты древесины и предписания соответствующего паспорта безопасности!

Консерванты для защиты древесины содержат биоцидные добавки для защиты от грибка и насекомых. Следовательно, в отдельных случаях, если обязательна или необходима защита древесины, нужно использовать только их. Нельзя использовать на больших поверхностях в помещениях и, ни в коем случае, в жилых помещениях или спальнях. Консерванты для защиты древесины непригодны для применения в местах, в которых производятся, хранятся или продаются продукты питания или корма.

Нельзя использовать на пасеках в ульях или в сауне, а также нельзя использовать для защиты древесины, которая находится в продолжительном контакте с землей и/или водой.