

Pullex Aqua-IG

5357

Защитная пропитка для защиты древесины на водной основе для частного и коммерческого применения.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Общая информация

Бесцветная пропитка для защиты древесины на водной основе с биоцидными активными веществами для дерева, используемого вне помещений. Продукт равномерно впитывается, особенно при использовании на хвойной древесине.

Особые свойства и стандарты



- **Допуск как консервант для древесины (PT8)**
в соответствии с Постановлением о биоцидных продуктах ЕС.
- **Свидетельство о признании (10/91)**
Выдано ARGE Holzschutzmittel, Профессиональная ассоциация химической промышленности Австрии.
- **Австрийский стандарт ÖNORM B 3802-2 и DIN 68800-3**
Применяемые активные вещества обеспечивают необходимую по стандартам защиту от синевы (испытание по EN 152-1), дереворазрушающих грибков (испытание по EN 113) и профилактическую защиту от насекомых (испытания по EN 46).
Подтверждено внешним сертификатом.
Активность: B, P, IV, W
Активные вещества:
9,0 г / кг (0,90 %) 3-йодо-2-пропинилбутилкарбамат
2,5 г / кг (0,25 %) тебуказанол
1,0 г / кг (0,10 %) перметрин (ISO)
0,5 г / кг (0,05 %) полимерный бетаин

Сфера применения



Наружные деревянные элементы с изменяемыми и ограниченно изменяемыми размерами, например, деревянные дома, обшивка, навесы, профильные доски, ставни, балконы или ворота.

Деревянные конструкции со стабильными размерами снаружи и внутри помещений, например, деревянные окна, входные двери, соответствующие 2 и 3 классам без контакта с землей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Указания по применению



- Перед применением продукт перемешать.
- Температура продукта, объекта и окружающей среды не должна быть ниже +10°C.
- Оптимальный температурный режим 15 - 25 °C при относительной влажности воздуха 40 - 80 %.
- Не наносить при интенсивном солнечном свете, под дождем, при чрезвычайно высокой влажности, сильном ветре или надвигающемся морозе.
- Без финишного покрытия продукт не является устойчивым к воздействию погодных условий!
- Обработанные поверхности необходимо покрыть подходящим финишным слоем, чтобы предотвратить вымывание активных веществ. Такое покрытие поверхности необходимо периодически обновлять.

- Соблюдайте **ARL 500** – руководство по нанесению покрытия на стабильные по размерам и ограниченные по размеру конструктивные элементы – основная часть и **ARL 056** – руководство по применению средств для защиты древесины.
- Соблюдайте **ARL 300** – руководство по нанесению покрытий на деревянные конструктивные элементы с неизменяемыми и ограничено изменяемыми размерами -Общая часть, включая нормы и стандарты оконного производства, **ARL 056** – руководство по применению средств для защиты древесины и **ARL 340** – защита деревянных конструктивных элементов с неизменяемыми и ограничено изменяемыми размерами в соответствии с DIN 68800, части 1-3.
- Любое изменение процедуры обработки, условий окружающей среды, несоблюдение инструкций или использование продуктов, не указанных в списке, может оказать негативное влияние на результат. Отклонения приводят к проблемам с образованием пленки и адгезией, а также к ухудшению устойчивости к атмосферным воздействиям и устойчивости цвета

Технология нанесения



100 –
125 ml
↓
1 m²

	Облив	Окунание	Кисть
Расход на слой (мл/ м ²)	100 - 125		

Внимание: не наносить продукт методом распыления!

Продукт готов к применению.

На необработанную древесину следует предполагать дополнительный расход материала ок. 40 %.

Форма и свойства основания, а также способ нанесения влияют на фактический расход. Точные значения расхода могут быть определены только изготовлением пробного образца.

Время высыхания

(при 23 °C, отн. влажн.возд. 50%)



Последующее нанесение	ок. 4 ч.
-----------------------	----------

Приведенные цифры являются ориентировочными. Высыхание зависит от основания, толщины слоя, температуры, воздухообмена и относительной влажности.

Низкая температура и / или высокая влажность могут увеличить время высыхания.

Избегать попадания прямых солнечных лучей!

Очистка рабочего инструмента



Промыть водой сразу после использования.

ОСНОВАНИЕ

Тип основания

Древесина хвойных и лиственных пород

Структура основания

Основание должно быть сухим, чистым, быть очищенным от таких веществ как жир, воск, силикон, смола и т.д., не содержать древесной пыли, быть пригодным для нанесения покрытия.

Обязательным условием долговечности покрытия является соблюдение принципов конструктивной защиты древесины. Ознакомьтесь со следующими документами:

- ÖNORM B 2230-1
- DIN 18363
- BFS-Merkblatt Nr. 18
- ÖNORM B 3430-1

Влажность древесины	Лиственные породы древесины: 12 % ± 2 % Хвойные породы древесины: 15 % ± 2 %
Подготовка основания	Для оптимальной прочности покрытия рекомендуем отшлифовать гладкую поверхность шлифовальной бумагой с зернистостью 80 - 120 по направлению волокон, основательно очистить и удалить выделения, смолу или серницу. Острые края закруглить. Древесные породы с большим количеством смолы и экзотические породы следует очистить средством Nitro-Verdünner 8017 (8017). Обработать места, пораженные водорослями, мхом и плесенью продуктом Aviva Fungisan (8308).
СИСТЕМА ПРОКРЫТИЯ	
Пропитка	1 слой Pullex Aqua-IG (5357)
Промежуточное шлифование 	Требуется только для окон и входных дверей. Зернистость 280 Удалить шлифовальную пыль.
Грунтовочный, промежуточный и финишный слои	В зависимости от области применения, например: Pullex Aqua-DSL (5338) или Pullex Aqua-Color (5325)
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА	
Емкость	750 мл, 2,5 л, 120 л
Оттенки/степень глянца	Стандартные оттенки: Farblos (5357000200)
Дополнительные продукты	Abbeizer Express (8313) Aviva Fungisan (8308) Nitro-Verdünner 8017 (8017) Pullex Aqua-Color (5325) Pullex Aqua-DSL (5338) Соблюдайте соответствующие технические требования к продукту.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Условия хранения/срок годности 	Хранить минимум 2 года в оригинальной невскрытой упаковке. Защищать от воздействия влаги, прямых солнечных лучей, низких и высоких температур (свыше 30 °C). Вскрытые емкости следует плотно закрывать и использовать содержимое как можно быстрее.
Код GISCODE	HSW10
Декларация ингредиентов в соответствии с VdL-RL 01	Алкидные смолы / вода / сухое вещество (сиккативы) / вещество, препятствующее образованию пленки / смачивающие вещества / поверхностно активные вещества / межфазные добавки / гликольэфир / биоциды. Содержит 3-йодо-2-пропинилбутилкарбамат, Перметрин (ISO), 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (MIT). Может вызывать аллергическую реакцию. Информация для людей, склонных к аллергии, по тел.+43 5242 6922-713.

Указания по технике безопасности



С осторожностью применяйте средства для защиты древесины. Перед использованием всегда обращайтесь внимание на маркировку и соответствующие технические характеристики продуктов. После обработки продуктом Pullex Aqua-IG (5357) деревянные элементы должны находиться на твёрдой, непроницаемой поверхности, во избежание попадания остатков продукта в почву или водоемы. Вытекающие остатки продукта собрать для повторного использования или утилизации.

Pullex Aqua-IG (5357) содержит биоцидные активные компоненты, защищающие древесину от синевы и дереворазрушающих грибов, а также обеспечивающие профилактическую защиту от насекомых.

Применять только в том случае, если такая защита древесины предписана или необходима в конкретном случае.

Не использовать в помещениях.

Не применять для обширной обработки поверхностей внутри помещений, для обработки помещений, в которых осуществляется получение, производство, хранение или продажа продуктов питания или кормов для животных.

Не применять для обработки древесины, предназначенной для производства пчелиных ульев и саун, а также древесины, имеющей длительный контакт с почвой и/или водой.

Не применять для обработки древесины, непосредственно контактирующей с сельскохозяйственными животными (например, в конюшнях или ограждениях пастбищ).

Не подпускать кошек к обработанным участкам, так как кошки очень чувствительны к перметрину.

Дополнительную информацию по безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также утилизации можно найти в соответствующем паспорте безопасности. Актуальную версию можно найти на сайте **www.adler-lacke.com**
