


Pullex Object-Lasur

50791 ff



Описание продукта

Тонкослойная лазурь на основе растворителей для наружного применения. Не содержит ароматических углеводов. Для профессионального и непрофессионального (частного) применения. Лазурь надежно защищает древесину от синевы и плесени. Для дополнительной защиты от грибка и насекомых предварительно загрунтовать продуктом Pullex Imprägnier-Grund 50208 ff.

Особые свойства

На основе растворителя. Продукт обладает высокой атмосферостойкостью (устойчив к воздействию влаги, ультрафиолетового излучения, перепадов температур) и светостойкостью (в состав входят устойчивые к свету пигменты). Не выцветает. Не растрескивается и не отслаивается. Хорошо наносится: не течет и не образует подтеков. Современные пигментные пасты, входящие в состав лазури, позволяют идеально покрывать поверхности, без пятен, облаков и «черных точек». В последующем, покрытие не нуждается в особом уходе. Имеет слабый запах. Продукт экономичен в применении.

Сфера применения

Этот продукт используется для наружных работ по дереву для окраски стен домов из бревна, профилированного бруса, клееного бруса, наличников, навесов, деревянной обшивки, заборов и любых деревянных поверхностей, подвергающихся атмосферным нагрузкам.

Метод нанесения

Нанесение кистью, **не наносить методом распыления!**
При использовании, необходимо интенсивно перемешивать продукт, чтобы избежать выпадение пигментов в осадок!

Подготовка основания

Древесина должна быть сухой и чистой. Влажность древесины не должна превышать 15%. При работе со старой древесиной удалить отслаивающиеся покрытия, такие как толстослойные лазури, кроющиеся краски, а так же остатки смолы жесткой металлической щеткой. Лазурь наносить мягкой кистью.

Грунтование

Если требуется защита от грибка и насекомых (см. техническое описание), используйте Pullex Imprägnier-Grund 50208 ff. Время высыхания ок. 12 часов

Финишное покрытие

Нанести 2 слоя Pullex Object-Lasur 50791 ff необходимого оттенка без разбавления.
Время промежуточной сушки: около 12 часов

Разбавление

Продукт готов к применению под нанесение кистью

Температура применения и объекта

Не ниже + 5 °C. Внимание: холод и влажность могут замедлить процесс высыхания

02-10 (вместо 04-07) ZKL 5016

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия

Тел.: 0043/5242/6922-190, факс: 0043/5242/6922-309, e-mail: info@adler-lacke.com

Время высыхания	Нанесение следующего слоя примерно через 12 часов, при температуре помещения 20 °C
Рабочий инструмент, очистка	Очищать средством ADLER Adlerol 80301 сразу после использования.
Удельный расход (на 1 слой)	Ок. 10 м ² /л
Емкость	2,5 л, 20 л
Условия хранения	<p>Хранить в оригинальной закрытой упаковке. Срок хранения не менее 5 лет.</p> <p>Мы рекомендуем переливать содержимое начатых емкостей в емкости меньших размеров во избежание гелеобразования и появления пленки.</p>
Цвета	Eiche/ дуб 50792 Lärche / лиственница 50794 Nuss/орех 50795 Palisander/палисандр 50796 Kastanie/каштан 50797 Sipo/сипо 50798 Farblos/бесцветный 50790 (только для осветления)
Данные по безопасности	Тряпки (ветошь), пропитанные продуктами, высыхающими при контакте с кислородом, могут самовоспламениться! Ткань, пропитанную продуктом Pullex Objekt-Lasur 50791 ff сушить в расправленном виде. Хранить в стальных контейнерах или под водой.