20.01.15г.

Технологический регламент по нанесению
Lignovit Lasur фирмы Adler (Австрия)

Сфера применения: фасады и интерьеры, деревянные строительные элементы внутри и снаружи, деревянные дома, обшивки, заборы, строганная, шлифованная и пиленая древесина.
Примеры объектов: частные дома, гостиницы и отели, базы и дома отдыха, кемпинги, развлекательные и спортивные сооружения, бани, торговые центры, шале, элитные коттеджи
Состав: на акрилатной дисперсии и дисперсии алкидной смолы
Особенности: равномерность нанесения и превосходная эластичность благородно-матового покрытия.
Порода древесины: для любых пород древесины.
Влажность древесины: 12-15%
Температура воздуха при нанесении: не ниже +10ºС
Метод нанесения: кистью, окунанием, обливанием, установками для окрашивания
Расход: в зависимости от впитываемости основания 80-100 мл/кв м или 1 л на 10-13 кв м за один проход
Сушка: ок.3-4 час при 20ºС
Очистка инструмента: вода
Упаковки: 4л, 18л

Для защиты от синевы, грибка, насекомых прогрунтовать основание Lignovit IG.
Перечень необходимых дополнительных средств: открывалка для жестяных банок Dosenöffnen или другой подручный инструмент, деревянная палка (или ёршик для перемешивания), шлиф.шкурка 80мкм (для финишного шлифования перед наружной окраской, для внутренней отделки – использовать шкурку с зерном 120мкм), кисти акриловые (art 9612511 - 50мм, art 9612611 - 100мм), вода для очистки инструмента.

ООО «Хольцшутц МСК» 129343, г. Москва, проезд Нансена, д. 1
Тел./факс: +7(495)739-37-32, +7(495)739-37-33
E-mail: info@adler-lacke.ru | Web: www.adler-lacke.ru

Подготовка основания: для наружной отделки финишное шлифование шлиф.шкуркой с зерном 80мкм вдоль волокон. Обращать внимание, чтобы шкурка была предназначена для шлифования древесины.

Подготовленное основание должно быть чистым. Обеспылить поверхность с помощью широкой кисти/ щетки, или воздухом под давлением.

ООО «Хольцшутц МСК» 129343, г. Москва, проезд Нансена, д. 1
Тел./факс: +7(495)739-37-32, +7(495)739-37-33
E-mail: info@adler-lacke.ru | Web: www.adler-lacke.ru

Оттенок продукта указан на стикере, находящемся на крышке или боковой стенке упаковки. Например, ниже на фотографии продукт Lignovit Lasur заколерован по карте livingwood – оттенок LW05/1 Chips.

Перед началом работ вскрыть упаковку Lignovit IG, Lignovit Lasur с помощью открывалки для жестяных банок Dosenöffnen (для уп 4л) или снять обод, фиксирующий крышку (для уп.18л). Тщательно перемешать содержимое в течение 3мин деревянной палкой или ершиком.
После перемешивания палку/ершик промыть чистой водой.

Грунт Lignovit IG наносить с расходом ок100-120 мл/кВ.м или 1л на 9-10кв.м. Нанесение должно производиться от угла до угла вдоль волокон.



Нанесение Lignovit Lasur с помощью акриловой кисти с ориент.расходом 100мл/кв.м или 1л на 10кв.м. Нанесение должно производиться от угла до угла вдоль волокон.

ООО «Хольцшутц МСК» 129343, г. Москва, проезд Нансена, д. 1
Тел./факс: +7(495)739-37-32, +7(495)739-37-33
E-mail: info@adler-lacke.ru | Web: www.adler-lacke.ru

Кисть 50мм – для труднодоступных мест, кисть 100мм – на основных площадях.
Кисть после нанесения промыть чистой водой.



Высокая влажность и/или низкие температуры замедляют процесс высыхания и увеличивают время сушки.

Только для интерьерных покрытий! при необходимости промежуточная подшлифовка шлиф.шкуркой 280мкм-320мкм или скотч-брайтом. Обеспылить поверхность с помощью широкой кисти, щетки, сжатым воздухом

Нанесение 2-ого слоя Lignovit Lasur с помощью акриловой кисти с ориент.расходом 80мл/кВ. или 1л на 13 кв.м. Нанесение должно производиться от угла до угла вдоль волокон.

ООО «Хольцшутц МСК» 129343, г. Москва, проезд Нансена, д. 1
Тел./факс: +7(495)739-37-32, +7(495)739-37-33
E-mail: info@adler-lacke.ru | Web: www.adler-lacke.ru

Кисть после нанесения промыть чистой водой.



Высокая влажность и /или низкие температуры замедляют процесс высыхания и увеличивают время сушки. Полное высыхание через 12 часов

Готовое покрытие

ООО «Хольцшутц МСК» 129343, г. Москва, проезд Нансена, д. 1
Тел./факс: +7(495)739-37-32, +7(495)739-37-33
E-mail: info@adler-lacke.ru | Web: www.adler-lacke.ru

Продукт Lignovit Lasur (арт.53135) можно применять в системе с Lignovit IG (арт.53134), Hirnholz-Versiegelung (арт.55621)
Оттенки Lignovit Lasur см.на сайте www.adler-lacke.ru

Транспортировать и хранить продукт в прохладном месте при положительной температуре, не замораживать!

ООО «Хольцшутц МСК» 129343, г. Москва, проезд Нансена, д. 1
Тел./факс: +7(495)739-37-32, +7(495)739-37-33
E-mail: info@adler-lacke.ru | Web: www.adler-lacke.ru