

## ADLER Legno-Zirbenöl

# 7028000200

Масло с натуральным ароматом кедра для мебели и внутренней отделки, для профессионального и непрофессионального использования

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

#### Общая информация

Легкое в нанесении, быстро сохнущее масло, специально для обработки кедровой древесины. Продукт оформлен преимущественно с использованием возобновляемых природных ресурсов и натурального чистого кедрового масла, с сохранением природных свойств кедра. Хорошие проникающие способности, отлично выделяет структуру древесины, продукт приятен на ощупь, отличное наполнение и водостойкость.

Отверждение происходит за счет поглощения атмосферного кислорода (оксидативное высыхание).

#### Особые свойства

#### Стандарты испытаний




- Антистатичность.
- Не является самовоспламеняемым продуктом.
- Директива **ÖNORM EN 71-3** - защита игрушек, миграции определенных элементов (не содержит тяжелые металлы).
- Директива **ÖNORM S 1555** (австрийский стандарт) или **DIN 53160** - устойчивость к воздействию пота и слюны.
- Французские технические условия **DEVL1104875A** по маркировке строительных покрытий в зависимости от эмиссии летучих вредных веществ: A+.

#### Состав

Модифицированные натуральные масла, натуральное кедровое масло, кремниевая кислота, изопарафины с нейтральным запахом, сушильные агенты (без содержания свинца и кобальта).


#### Сфера применения




- Для мебели и внутренней отделки, например, спален и гостиных: классы использования II-IV согласно ÖNORM A 1610-12.
- Внутренние поверхности мебели и шкафов обрабатывать максимально тонким слоем 1 раз в связи с вероятностью возникновения запаха.

### НАНЕСЕНИЕ

#### Указания по нанесению



- Перед использованием размешать.
- Минимальная температура использования + 5° C, максимальная + 30° C, относительная влажность воздуха >80% .
- Нанесенный продукт оставить на некоторое время, затем удалить излишки хлопковой тканью или марлей по направлению волокон. Не допускать образования пленки!

**Техника нанесения**


Метод нанесения	пистолет с чашей	кисть	валик	ткань
Распылительное сопло (мм)	1,5	-	-	-
Давление распыления (бар)	3-4	-	-	-
Количество нанесения на 1 слой (г/м²)	пр. 30-50	-	-	-
Кроющая способность на 1 слой (м²/л)	-	пр. 15-30		

**Продукт готов к нанесению.**

Форма, структура основания, а также влажность древесины влияют различным образом на расход и кроющую способность. Точные показатели расхода возможны только после пробного нанесения.

**Время высыхания**

(при 23° С и относительной влажности 50%)



последующее нанесение	прибл. через 4 часа
сквозное высыхание	через прим. 7 дней

Указанные показатели – примерные. Высыхание зависит от сорта древесины, толщины слоя, температуры, воздухообмена и относительной влажности воздуха.

Для оптимального высыхания необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения. Малый воздухообмен, например, из-за плотного складирования замедляет высыхание.

Низкие температуры и /или высокая влажность могут продлевать время высыхания.

Насыщенные сорта древесины (такие, как дуб и ироко) могут сохнуть дольше.

**Рабочий инструмент**

Средство ADLER Legno - Reiniger 80025

**ОСНОВАНИЕ****Тип основания**

Мелко - и крупнопористая лиственная древесина, хвойная древесина, особенно подходит для кедра.

**Структура основания**

Основание должны быть сухим, чистым, прочным, свободным от препятствующих адгезии веществ: без жира, воска, силикона, смолы и строительной пыли. Кроме того следует проверить совместимость основания и наносимого средства.

**Влажность древесины**

лиственная древесина: 12% +/- 2%  
хвойная древесина: 15% +/- 2%

**Подготовка основания**

Обработать шлифовальной бумагой с зернистостью 180 -240 и очистить.

**СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ**

**Основное покрытие** 1x ADLER Legno-Zirbenöl 7028000200  
промежуточное высыхание – прим. 4 часа

**Промежуточное шлифование**

Легкое шлифование: зернистость 280-360  
Удалить шлифовальную пыль

**Финишное покрытие** 1x ADLER Legno-Zirbenöl 7028000200

**УХОД И РЕМОНТ****Уход и ремонт**

**Очистка** водой, средством CLEAN Möbelreiniger 96490 или умеренным бытовым очищающим средством. Для удаления жирных пятен использовать ADLER Legno-Reiniger 80025. Санитарные мероприятия проводить не ранее, чем через 14 дней после нанесения масла.

Для **ремонта и обновления** покрытия нанести: 1x ADLER Legno-Zirbenöl 7028000200.

Руководствуйтесь соответствующими техническими описаниями продуктов!

**СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА**

**Ёмкость** 750 мл

**Цвет** ADLER Legno-Zirbenöl 7028000200

Рекомендуется для оценки окончательного внешнего вида нанести пробное нанесение на оригинальную поверхность, используя выбранную систему покрытий.

**Дополнительные продукты** ADLER Legno-Reiniger 80025  
CLEAN Möbelreiniger 96490

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ****Хранение  
Срок годности**

Срок хранения не менее 1года в оригинальной закрытой упаковке.  
Мы рекомендуем перелить масло из открытой тары в более маленькие емкости, чтобы избежать образования пленки и / или клейстеризации.

**GISCODE** Ö60

**Данные по безопасности**

Соблюдать инструкции по использованию средств по защите древесины и данные соответствующего сертификата безопасности! Последнюю версию можно посмотреть в интернете, [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com)

Запрещено использовать продукт в распылительных кабинах, загрязненных нитроцеллюлозной пылью из-за опасности самовоспламенения!