

Pullex Color

4403

Кроющее покрытие для древесины на основе растворителя для частного и профессионального применения.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Общая информация

Универсальная полуматовая кроющая лазурь для дерева на основе высококачественных долговечных связующих для наружного применения. Очень хорошая стойкость к атмосферным воздействиям, открытая для диффузии, влагорегулирующая, экологически чистая благодаря высокому содержанию твердых веществ. Продукт имеет слабый запах благодаря использованию в качестве растворителя уайт-спирита, не содержащего ароматических веществ.

Особые свойства и стандарты

- Покрытие обеспечивает защиту от синевы и разрушающего грибка с помощью биоцидных агентов.

Активное вещество:

2.4 г/кг (0,24 %) 3-йодо-2-пропинилбутилкарбамат

Сфера применения




Деревянные наружные конструкции, с изменяемыми и ограничено изменяемыми размерами, например, деревянные дома, деревянная обшивка, навесы, профили, ставни, балконы, ворота.

Стабильные по размерам деревянные строительные элементы наружного и внутреннего назначения, такие как деревянные окна и входные двери.

Для новых покрытий и в особенности для обновления наружных деревянных элементов.

ПРИМЕНЕНИЕ


Указания по применению



- Перед применением продукт перемешать.
- Температура продукта, объекта и окружающей среды не должна быть ниже + 5 °C.
- Оптимальный температурный режим 15 - 25 °C при относительной влажности воздуха 40 - 80 %.
- Не наносить при интенсивном солнечном свете, под дождем, при чрезвычайно высокой влажности, сильном ветре или надвигающемся морозе.
- На новые деревянные элементы мы рекомендуем тщательно нанести покрытие со всех сторон.
- На горизонтальные деревянные элементы наносите покрытие тонким слоем, чтобы предотвратить отслаивание в результате чрезмерной толщины слоя.
- Смолоотечение нельзя избежать техникой окрашивания.
- Вымывание водорастворимых компонентов древесины, особенно во время проливного дождя, можно свести к минимуму за счет покрытия по периметру и дополнительного покрытия торцевых поверхностей.

- Любое изменение процедуры обработки, условий окружающей среды, несоблюдение инструкций или использование продуктов, не указанных в списке, может оказать негативное влияние на результат. Отклонения приводят к проблемам с образованием пленки и адгезией, а также к ухудшению устойчивости к атмосферным воздействиям и устойчивости цвета.
- Соблюдайте **ARL 500 – руководство по нанесению покрытий на стабильные по размерам и ограниченные по размеру конструктивные элементы – основная часть.**
- Соблюдайте **ARL 300 – руководство по нанесению покрытий на деревянные конструктивные элементы с неизменяемыми и ограничено изменяемыми размерами -Общая часть, включая нормы и стандарты оконного производства.**
- Соблюдайте **ARL 340 - защита деревянных конструктивных элементов с неизменяемыми и ограничено изменяемыми размерами в соответствии с DIN 68800.**
- Соблюдайте **ARL 505 - руководство по работе с красками/лазурами и маслами на основе алкидных смол.**

Технология нанесения



	Кисть	Валик
Разбавитель	Adlerol-Terpentinölersatz (8002)	
Дозировка разбавителя в %	0 - 5	
Расход на слой (мл/ м²)	80 - 100	

Продукт готов к применению.

На необработанную древесину следует предполагать дополнительный расход материала ок. 40 %.

Форма и свойства основания, а также способ нанесения влияют на фактический расход. Точные значения расхода могут быть определены только изготовлением пробного образца.

Для обеспечения качественного высыхания необходимо соблюдать рекомендуемое количество наносимого материала. Слишком толстый слой приведет к существенной задержке процесса высыхания!

Время высыхания

(при 23 °C, отн. влажн.возд. 50%)



Последующее нанесение при комнатной температуре	ок. 12 ч.
---	-----------

Приведенные цифры являются ориентировочными. Высыхание зависит от основания, толщины слоя, температуры, воздухообмена и относительной влажности.

Низкая температура и / или высокая влажность могут увеличить время высыхания.

На древесине, богатой компонентами (например, дуб, ироко), высыхание может замедляться.

Очистка рабочего инструмента



Сразу после использования очистить при помощи Adlerol-Terpentinölersatz (7231).

ОСНОВАНИЕ

Вид основания

Древесина хвойных и лиственных пород, а также многослойные материалы, пригодные для наружного использования, такие как массивная клееная древесина, клееный брус, конструкционная древесина.

Свойства основания

Основание должно быть сухим, чистым, иметь несущую способность, быть очищенной от таких веществ как жир, воск, силикон, смола и т.д., а также от древесной пыли. Необходимо проверить на пригодность покрытия.

Обязательным условием долговечности покрытия является соблюдение принципов конструктивной защиты древесины.

Ознакомьтесь со следующими документами:

- ÖNORM B 2230-1
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363
- Инструкция BFS-Merkblatt № 18

Влажность древесины	Лиственные породы древесины: 12 ± 2% Хвойные породы древесины: 15 ± 2%
Подготовка основания	Для оптимальной прочности покрытия рекомендуем отшлифовать гладкую поверхность шлифовальной бумагой с зернистостью 80-120 по направлению волокон, основательно очистить и удалить выделения, смолу или серницу. Древесные породы с большим количеством смолы и экзотические породы следует очистить средством Nitro-Verdünner 8017 (8017). Для борьбы с водорослями, зеленым налетом или плесенью снаружи помещений используйте средство Aviva Fungisan (8308).

СИСТЕМА ПРОКРЫТИЯ

Пропитка	Для защиты от синевы, грибов и насекомых при необходимости нанесите один слой Pullex Imprägnier-Grund (4436) (применяется для древесины класса прочности 3 - 5 по EN 350). Время промежуточного высыхания: ок. 12 ч. Используйте средства защиты древесины с осторожностью. Перед применением всегда обращайтесь внимание на этикетку и соответствующие технические характеристики. Соблюдайте ARL 056 – руководство по использованию средств защиты древесины.
Грунтовочное покрытие	1 слой Pullex Color (4403)
Промежуточная шлифовка 	Слегка отшлифовать зерном 240 Удалить шлифовальную пыль.
Финишное покрытие	1 слой Pullex Color (4403)

УХОД И ОБНОВЛЕНИЕ

Уход	Стойкость покрытия зависит от многих факторов. К ним относятся, в особенности, атмосферного воздействия, конструктивная механические нагрузки и выбор наносимого оттенка. Для обеспечения длительного срока службы требуется регулярный контроль, техническое обслуживание и, при необходимости, ремонт. При необходимости удалить пыль и загрязнения с неповрежденных поверхностей и нанести 1-2 слоя Pullex Color (4403) в желаемом оттенке. Твердые породы древесины с глубокими порами, например, дуб, ироко, следует обновлять чаще.
Обновление	Соблюдайте ARL 504 - руководство по покрытию деревянных компонентов, не имеющих стабильных размеров и с ограниченной стабильностью размеров – уход и ремонт.

Соблюдайте **ARL 304** – руководство по покрытию деревянных компонентов с неизменяемыми, ограничено изменяемыми размерами – уход и ремонт.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Емкость 750 мл, 2,5 л, 10 л

Оттенки/степень глянца

Color4You 

Стандартные оттенки:

W10 Weiß, колеруемый (50530)
Rot (50533)
Braun (50535)
Gelb (50532)
RAL6005 (50536)

Дополнительные оттенки могут быть заколерованы в колеровочной системе **ADLER Color4you**.

База:

Pullex Color W10 Weiß, колеруемый (50530)
Pullex Color Basis W20 (50531)
Pullex Color Basis W30 (50537)

Чтобы определить окончательный оттенок, рекомендуется изготовить образец цвета на оригинальном основании.

Для обеспечения однородности цвета используйте на одной и той же поверхности материал из одной партии.

Продукт использовать в течение 3 месяцев.

Соблюдайте **ARL 800** – Инструкции по работе (включая уход и обновление) с дозаторами **ADLER Mix, Pur Mix и Color4You**.

Дополнительные продукты

Adlerol-Terpentinölersatz (7231)
Aviva Fungisan (8308)
Nitro-Verdünner 8017 (8017)
Pullex Bodenöl (4402)
Pullex Imprägnier-Grund (4436)

Соблюдайте соответствующие технические требования к продукту.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Условия хранения/
срок годности**



Хранить минимум 5 лет в оригинальной невскрытой упаковке. Защищать от воздействия влаги, прямых солнечных лучей, низких и высоких температур (свыше 30 °C).

Мы рекомендуем переливать содержимое вскрытых емкостей в более мелкую тару, чтобы предотвратить желатинирование/образование пленки.

Вскрытые емкости следует плотно закрывать и использовать содержимое как можно быстрее.

Технические данные

Содержание ЛОС в готовой к применению смеси: предельное значение ЕС для Pullex Color (кат. A/e): 400 г/л.
Pullex Color содержит максимум 380 г/л ЛОС.

Код GISCODE

BSL20

**Декларация
ингредиентов в
соответствии с VdL-RL
01**

Алкидные смолы / неорганические белые и цветные пигменты / органические пигменты / алифатические соединения / поверхностно-активные вещества / реологические добавки / смачивающие вещества / светостабилизаторы / вещество, препятствующее образованию пленки / сухое вещество (сиккативы) / биоциды

Указания по технике безопасности



При шлифовке используйте пылевой фильтр P2 / P3.

При попадании в глаза немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу!

Хранить в недоступном для детей месте.

Обеспечить хорошую вентиляцию во время и после работы с продуктом.

Во время работы не принимать пищу, не пить и не курить.

Повторный контакт может привести к появлению шелушения или трещин на коже.

Не допускать попадания в канализацию, водоемы или почву.

Утилизируйте только пустые контейнеры. Сухие остатки продукта утилизировать как бытовые отходы. Жидкие остатки материалов утилизировать в центре переработки или в передвижном пункте сбора загрязняющих веществ.

Для ветоши, губки, рабочей одежды, пропитанной продуктами окислительного высыхания, существует риск самовоспламенения! Пропитанную продуктом ветошь следует сушить в расправленном виде. Хранить в закрытых металлических контейнерах или под слоем воды.

Дополнительную информацию по безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также утилизации можно найти в соответствующем паспорте безопасности. Актуальную версию можно найти на сайте **www.adler-lacke.com**
