

Legno-Parkettöl

7004

Масло оксидативного высыхания для производства паркета

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Общая информация

Быстросохнущее масло для промышленной обработки поверхностей из лиственных и хвойных пород древесины. Отличная проникающая способность, хорошо подчеркивает текстуру древесины, создает приятное на ощупь покрытие, обладает очень хорошей заполняющей способностью, отличной водостойкостью и обладает антистатическими свойствами.

Отверждение происходит за счет поглощения кислорода (окислительная сушка).

Экомаркировка и стандарты



- **Французское постановление DEVL1104875A**
по маркировке лакокрасочных материалов в строительной отрасли в зависимости от выделения летучих опасных соединений: A+

Сфера применения

Для промышленного покрытия маслом готовых паркетных элементов.



Ингредиенты

Модифицированные растительные масла, воски, матирующий агент, бензин без запаха, сиккативы, не содержащие свинец и кобальт.

ПРИМЕНЕНИЕ

Указания по применению




- Перед применением продукт перемешать.
- Продукт готов к применению.
- Температура продукта, объекта и окружающей среды не должна быть ниже +10°C.
- Оптимальный температурный режим 15 - 25 °C при относительной влажности воздуха 40 - 60 %.
- Для замедления высыхания можно добавить до 10% Legno-Reiniger (7003).
- Внимание! Обязательно используйте бензостойкое резиновые валики (например, резиновое покрытие PU).
- **Важно:** на твердых и тропических породах древесины, богатых ингредиентами, необходимо произвести пробное нанесение Legno-Parkettöl (7004) durchzuführen.
- Любое изменение процедуры обработки, условий окружающей среды, несоблюдение инструкций или использование продуктов, не

указанных в списке, может оказать негативное влияние на результат.

- Соблюдайте **ARL 013 – Меры безопасности при работе с маслами и восками окислительной сушки** и **ARL 160 – Руководство по работе с маслами и восками**.

Технология нанесения



0–10% 7231

	Вальцы
Разбавитель	Adlerol-Terpentinölersatz (7231)
Дозировка разбавителя (%)	0 - 10
Расход на слой (мл/ м²)	6 - 12

Форма и свойства основания, а также способ нанесения влияют на фактический расход. Точные значения расхода могут быть определены только изготовлением пробного образца.

Время высыхания

(при 23 °C, отн. влажн.возд. 50%)



Сухой от пыли (ISO 1517)	< 30 мин.
Перемещение и штабелирование (без принудительной сушки)	1 - 3 ч.
Перемещение и штабелирование (с принудительной сушкой)	20 - 30 мин.

Приведенные цифры являются примерными. Продолжительность высыхания зависит от основания, толщины слоя, температуры, воздухообмена, относительной влажности, давления при штабелировании и условий штабелирования.

Для оптимального высыхания необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения. Низкий воздухообмен, например, из-за плотной укладки, замедляет высыхание.

Низкая температура и / или высокая влажность могут увеличить время высыхания.

На древесине, богатой компонентами (например, дуб, ироко), высыхание может замедляться.

Очистка рабочего инструмента



7003



7231

Сразу после использования очистить инструмент при помощи Legno-Reiniger (7003) или Adlerol-Terpentinölersatz (7231).

ОСНОВАНИЕ

Вид основания

Мелко- и крупнопористые лиственные породы, хвойные породы

Свойства основания

Основание должно быть сухим, чистым, быть очищенным от таких веществ как жир, воск, силикон, смола и т.д., не содержать древесной пыли, быть пригодным для нанесения покрытия.

Влажность древесины

Лиственные породы древесины: 12 % ± 2 %

Хвойные породы древесины: 15 % ± 2 %

Подготовка основания

Ступенчатая шлифовка зерном 180

СИСТЕМА ПРОКРЫТИЯ

Грунтовочное покрытие

1 слой Legno-Parkettöl (7004)

Промежуточное шлифование

(по желанию) зерном 240 – 400

Удалить шлифовальную пыль.

Необходимо избегать чрезмерной шлифовки, так как это может привести к различиям в контрастности, которые усугубятся пожелтением.

Финишное покрытие

1 слой Legno-Parkettöl (7004)

ОЧИСТКА и УХОД**Очистка**

Очищайте ткань, смоченной водой и мягким бытовым чистящим средством или нейтральным моющим средством; не используйте абразивные чистящие средства. Для очистки можно добавить в воду средство Clean-Parkettreiniger (7207). При чистке жирных поверхностей применять Legno-Reiniger (7003).

Не использовать абразивные чистящие средства.

Уход

Для **обновления** и **ухода** нанести 1 слой Legno-Pflegeöl (7009) и удалить излишки.

Соблюдайте **ARL 251 - Инструкция по уходу за полами, обработанными Legno-Parkettöl 7004.**

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА**Емкость**

10 л

Оттенки/Степень глянца**Стандартные цвета:**

Weiß, Stumpfmatt (7004053864)

Natur, Stumpfmatt (7004053865)

Weiß (7004061097)

Итоговый оттенок во многом зависит от естественного цвета древесины и количества нанесенного продукта.

Дополнительные продукты

Adlerol-Terpentinölersatz (7231)

Clean-Parkettreiniger (7207)

Legno-Pflegeöl (7009)

Legno-Reiniger (7003)

Соблюдайте соответствующие технические требования к продукту.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**Условия хранения/срок годности**

Не менее 6 месяцев в оригинальной невскрытой упаковке. Защищать от воздействия влаги, прямых солнечных лучей, низких и высоких температур (свыше 30 °C).

Указания по технике безопасности

Продукт подходит только для промышленного и коммерческого применения.

Нанесение продукта в камерах распыления, загрязненных аэрозольной пылью, содержащей нитроцеллюлозу, запрещено из-за риска самовозгорания!

Для ветоши, пропитанной продуктами оксидативного высыхания, существует риск самовоспламенения!

Пропитанную продуктом ветошь следует сушить в расправленном виде. Хранить в закрытых металлических контейнерах или под слоем воды.

Дополнительную информацию по безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также утилизации можно найти в соответствующем паспорте безопасности. Актуальную версию можно найти на сайте **www.adler-lacke.com**
