

## Legno-Wachs

7008

Универсальный воск для мебели и внутренней отделки для частного и коммерческого применения

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

#### Общая информация

Легко наносимый, быстросохнущий воск для обработки лиственных и хвойных пород древесины. Придает деревянным изделиям изысканный матовый эффект, а также создает бархатистую и приятность на ощупь поверхность. Обладает антистатическими свойствами. Отверждение происходит за счет поглощения кислорода (окислительная сушка).

#### Экомаркировка и стандарты



- **ofi-Gutachten (№: 403.400)**  
Классифицируется как не самовоспламеняющийся!
- **Французское постановление DEVL1104875A**  
по маркировке лакокрасочных материалов в строительной отрасли в зависимости от выделения летучих опасных соединений: A+

#### Сфера применения



Для слабо и нормально нагруженной мебели и предметов интерьера, таких как мебель для спальни и гостиной, обшивка стен или деревянные потолки.

Не пригоден для использования в местах, где возможны брызги воды!

#### Ингредиенты

Модифицированные растительные масла, воски, бензин без запаха, сиккативы, не содержащие свинец и кобальт.

### ПРИМЕНЕНИЕ

#### Указания по применению



- Перед применением продукт перемешать.
- Продукт готов к применению.
- Температура продукта, объекта и окружающей среды не должна быть ниже +10°C..
- Оптимальный температурный режим 15 - 25 °C при относительной влажности воздуха 40 - 60 %
- Нанесите продукт и через короткое время тщательно удалите излишек хлопчатобумажной тканью или ветошью в направлении волокон. Обязательно препятствовать образованию пленки!
- На внутренние поверхности мебели, шкафов наносить не более одного слоя из-за возможного появления неприятного запаха.
- Высохшую поверхность обработать щеткой (комбинация волокно/кожа) или механической щеткой по направлению текстуры, чтобы создать шелковисто-глянцевую поверхность с бархатисто-мягким эффектом.

- **Внимание:** важно обеспечить равномерную шлифовку древесины и равномерное нанесение продукта!
- **Важно:** на твердых и тропических породах древесины, богатых ингредиентами, необходимо произвести пробное нанесение Legno-Wachs (7008) .
- Любое изменение процедуры обработки, условий окружающей среды, несоблюдение инструкций или использование продуктов, не указанных в списке, может оказать негативное влияние на результат.
- Соблюдайте **ARL 013 – Меры безопасности при работе с маслами и восками окислительной сушки** и **ARL 160 – Руководство по работе с маслами и восками.**

### Технология нанесения



|                                    | Чашечный пистолет | Кисть | Валик | Втирание |
|------------------------------------|-------------------|-------|-------|----------|
| Диаметр распылительного сопла (мм) | 1,8               | -     | -     | -        |
| Давление распыления (бар)          | 2 - 3             | -     | -     | -        |
| Укрывистость на слой (м²/л)        | 15 - 30           |       |       |          |
| Расход на слой (мл/ м²)            | 30 - 50           | -     | -     | -        |

Укрывистость указана с учетом потери на распыление.

Форма и свойства основания, а также способ нанесения влияют на фактический расход. Точные значения расхода могут быть определены только изготовлением пробного образца.

### Время высыхания

(при 23 °C, отн. влажн.возд. 50%)



|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Последующее нанесение | 6 ч.   |
| Полное высыхание      | 7 дней |

Приведенные цифры являются примерными. Продолжительность высыхания зависит от основания, толщины слоя, температуры, воздухообмена, относительной влажности, давления при штабелировании и условий штабелирования.

Для оптимального высыхания необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения. Низкий воздухообмен, например, из-за плотной укладки, замедляет высыхание.

Низкая температура и / или высокая влажность могут увеличить время высыхания.

На древесине, богатой компонентами (например, дуб, ироко), высыхание может замедляться.

### Очистка рабочего инструмента



7003

7231

Сразу после использования очистить инструмент при помощи Legno-Reiniger (7003) или Adlerol-Terpentinölersatz (7231).

## ОСНОВАНИЕ

### Вид основания

Мелко- и крупнопористые лиственные породы, хвойные породы.

### Свойства основания

Основание должно быть сухим, чистым, быть очищенным от таких веществ как жир, воск, силикон, смола и т.д., не содержать древесной пыли, быть пригодным для нанесения покрытия.

### Влажность древесины

**Лиственные породы древесины:** 12 % ± 2 %

**Хвойные породы древесины:** 15 % ± 2 %

**Подготовка основания**

Ступенчатая шлифовка зерном 180 - 240

**СИСТЕМА ПРОКРЫТИЯ****Грунтовочное покрытие**

1 слой Legno-Wachs (7008)  
Если требуется подчеркнуть структуру древесины, мы рекомендуем наносить Legno-Öl (7006).

**Промежуточное шлифование**

Легкая полировочная шлифовка зерном 280 – 360  
Удалить шлифовальную пыль.

**Финишное покрытие**

1 слой Legno-Wachs (7008)

**ОЧИСТКА и УХОД****Очистка**

Очищать водой, Clean-Möbelreiniger (7202) или мягким очистителем для помещений. При чистке жирных поверхностей применять Legno-Reiniger (7003).

Очистку можно проводить не ранее чем через 14 дней после нанесения масла/воска/масла с твердым воском.

Не использовать абразивные чистящие средства.

**Уход**

Для обновления и ухода нанести 1 слой Legno-Wachs (7008) и удалить излишки.

**ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА****Емкость**

750 мл, 5 л

**Дополнительные продукты**

Adlerol-Terpentinölersatz (7231)  
Clean-Möbelreiniger (7202)  
Legno-Öl (7006)  
Legno-Reiniger (7003)

Соблюдайте соответствующие технические требования к продукту.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ****Срок годности/  
условия хранения**

Хранить не менее 1 года в оригинальной невскрытой упаковке.

Защищать от воздействия влаги, прямых солнечных лучей, низких и высоких температур (свыше 30 °C).

Рекомендуем переливать содержимое вскрытых емкостей в более мелкую тару, чтобы предотвратить желатинирование/образование пленки.

**Код GISCODE**

Ö60

---

**Указания по технике безопасности**

Следует избегать вдыхания аэрозолей краски во время нанесения способом распыления; для этого необходимо надлежащее использование респираторной маски (комбинированный фильтр A2 / P2).

При шлифовке в качестве средств индивидуальной защиты от шлифовальной и древесной пыли используйте пылевой фильтр P2.

Нанесение продукта в камерах распыления, загрязненных аэрозольной пылью, содержащей нитроцеллюлозу, запрещена из-за риска самовозгорания!

Дополнительную информацию по безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также утилизации можно найти в соответствующем паспорте безопасности. Актуальную версию можно найти на сайте **[www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com)**

---