


ADLER Floor-Start

42110



Описание продукта

Водорастворимая однокомпонентная грунтовка на основе полиуретан-акрилатной дисперсии для древесины лиственных и хвойных пород, изолирует компоненты древесины, содержащей дубильные вещества. Низкая степень поднятия ворса древесины и пониженная склонность к боковому склеиванию на полах из узких ламелей.

Сфера применения

Для любых пород древесины; особенно хорошо подходит для древесины твёрдых пород (напр., дуб, ясень).

Способ нанесения

Нанесение кистью – мягкая кисть для акриловых лаков
Нанесение валиком – валик с коротким ворсом, напр., мохеровый валик

Подготовка поверхности

Основание должно быть сухим и свободным от загрязнений (напр., масел, жиров, восков).

При наличии на поверхности мелких трещин и швов необходимо отшлифовать древесину зернистостью 120, и зашпатлевать пол шпатлевочной массой, состоящей из древесной пыли и продукта ADLER Floor-Fill в пропорции 1:2 по массе. После высыхания (прибл. через 1 час) выполнить повторное шлифование древесины зернистостью 120.

Грунтовочное покрытие

Обильно нанести ADLER Floor-Start 42110.
Не наносить ADLER Floor-Start 42110 методом налива.
Высыхание ок. 2 часов. Не шлифовать.

При работе с полами, имеющими специальный оттенок, проконсультироваться со специалистом!

Финишное покрытие

2 слоя ADLER Floor-Classic 42120 или 2 слоя ADLER Floor-Finish 42140. Легкое промежуточное шлифование наждачной бумагой зернистостью 240 или использованной наждачной сеткой зернистостью 120. Шлифовальную пыль удалить влажной тканью.

Разведение

Продукт готов к использованию и не предназначен для разводить.

Температура применения и объекта

Не ниже + 10 °C
Высокая влажность воздуха и/или низкие температуры замедляют процесс высыхания. Для безупречного высыхания необходимо обеспечить хорошую

07-09

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия
Тел.: 0043/5242/6922-390, факс: 0043/5242/6922-399, e-mail: info@adler-lacke.com

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.

вентиляцию помещения. Во время работы избегать попадания прямых солнечных лучей.

Время высыхания (при 20 °С)

Нанесение следующего слоя примерно через 2 часа

Рабочий инструмент

Сразу после использования промыть водой. Засохшие остатки удалить средством ADLER Abbeizer 95125.

Кроющая способность (за одно нанесение)

8 – 10 м²/л

Емкость

1 л, 5 л

Условия хранения

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в прохладном, защищенном от замерзания месте

Срок годности

1 год

Указания по безопасности

Соблюдать данные Паспорта безопасности!

Соблюдайте общепринятые меры защиты, в т.ч. при нанесении малотоксичных продуктов