



Отчет об испытаниях

заявка № A406656,
на 3х страницах

Предмет испытаний	устойчивость средств дезинфекции на основании норм Международной организации по стандартизации 2812-3 «Покрытия - определение устойчивости к воздействию жидкостей»
Заказчик	Suding & Soeken GmbH & Co. KG лакокрасочная фабрика Функшнайтзештрассе 8 – 28309 Бремен (Funkschneise 8 28309 Bremen)
заявка №	A406656
Название испытательного центра	Фраунхофер - Институт технологии производства и проверки материала (IFAM) Отдел технологии лаков и красок Винерштрассе 12 Германия- 28359 Бремен Тел: +49 (0) 4 21/2246 – 526 Факс: +49 (0) 4 21/2246 – 430 (Fraunhofer Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung (IFAM) Bereich Lacktechnik Wiener Straße 12 D-28359 Bremen)
Объект исследования	гипсокартон, покрытый продуктом REESOLUT Innen-Latexfarbe ELF
Указания	Результат исследования распространяется только на указанные продукты. Выдержки из настоящего отчета об испытаниях запрещается копировать без письменного разрешения испытательного центра. В случае необходимости ссылки на результаты исследований испытательного центра, заказчик обязан предоставить полную версию данного отчета об испытаниях.
Дата поступления заявки	10.11.2006
Дата и место выдачи результата	Бремен, 22.11.2006
Подпись:	дипломированный инженер Шт. Тилльнер (St.Tillner)



дипломированный инженер С. Бухбах (S. Buchbach)

Отчет об испытаниях, REESOLUT Innen-Latexfarbe, заявка № A406656, стр. 1 из 3

Фраунхофер Институт
технологии производства
и проверки материала
(**Fraunhofer** Institut
Fertigungstechnik
Materialforschung)

1. Материал и предмет исследования

10 ноября 2006 года институту технологии производства и проверки материала Фраунхофер (IFAM) фирмой Suding & Soeken GmbH & Co. KG, Бремен был передан проверочный образец листа гипсокартона (50 x 62 см) с нанесенным покрытием, а также объект проверки - концентраты дезинфицирующих средств.

Дата поступления заявки: 10.11.2006

Проверочный образец: гипсокартон, покрытый грунтовкой REESA GRUND-OL и средством REESOLUT Innen-Latexfarbe ELF: 6X308, нанесение в 2 слоя
Время высыхания: 28 дней

Идентификатор пробы (согласно заказчику):

REESOLUT Innen-Latexfarbe ELF: 6X308

Концентраты дезинфицирующих средств:

Bode Khorsolin ff

Bode Microbac food

Bode Microbac Forte

Braun Melpset sf

Braun Melsitt

Braun Quantohex

Schülke & Mayr Buraton 10 f

Schülke & Mayr Perform

Schülke & Mayr Terralin protect

Следовало определить устойчивость к средствам дезинфекции на основании норм Международной организации по стандартизации 2812-3 «Покрытия – определение устойчивости к воздействию жидкостей».

2. Проведение испытаний:

Испытания проходили в соответствии с существующими нормами:

Предоставленная заказчиком проверочная жидкость наносится на испытательную поверхность с впитавшимся фильтровым слоем и покрывается часовым стеклом. Концентрация в соответствии с данными производителя дезинфицирующих средств. Длительность проверки была задана заказчиком в размере 60 минут. После обработки поверхности водой испытательная поверхность



через 24 часа сравнивается с необработанной поверхностью. При этом фиксации подлежат изменения в цвете, блеске, пузырьки, вздутия и образования трещин.

Отчет об испытаниях, REESOLUT Innen-Latexfarbe, заявка № A406656, стр. 2 из 3

Фраунхофер Институт
технологии производства
и проверки материала
(**Fraunhofer** Institut
Fertigungstechnik
Materialforschung)

3. Результат испытаний

Условия испытаний: длительность 60 минут при комнатной температуре, оценка через 24 часа

Продукт: **REESOLUT Innen-Latexfarbe**

Проверочная жидкость	концентрация	изменения
Bode Khorsolin ff	0,5%	нет
Bode Microbac food	1 %	небольшие отпечатывания фильтрового слоя
Bode Microbac Forte	0,5%	нет
Braun Melpset sf	0,5%	нет
Braun Melsitt	0,5%	нет
Braun Quantohex	0,5%	нет
Schülke & Mayr Buraton 10 f	0,5%	нет
Schülke & Mayr Perform	0,5%	нет
Schülke & Mayr Terralin protect	0,5%	небольшие отпечатывания фильтрового слоя

Дата: 22.11.2006

Подпись: Штефан Тилльнер (St.Tillner)



Fraunhofer Institut
Fertigungstechnik
Materialforschung

Отчет об испытаниях, REESOLUT Innen-Latexfarbe, заявка № A406656, стр. 3 из 3