

Aviva Ultra-Color SD

4050

Колеруемая, премиальная дисперсионная краска для внутренних помещений для частного (DIY / сделай сам) и коммерческого применения.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Общая информация

Колеруемая, дышащая интерьерная краска на водной основе с технологией Smart-Dry для высококачественной покраски стен и потолков без разводов. Оптимально подходит для обновления покраски, высокая кроющая способность за один слой. Продукт очень экономичный и простой в применении, очень хорошая кроющая способность, произведен без добавления растворителей и пластификаторов.

Особые свойства и стандарты



- Продукт отмечен зеленым знаком **ADLER green-Label Produkt** что значит, что он проверен по 3 категориям: воздействие на окружающую среду, безопасность для здоровья, а также долговечность. Технический паспорт для подтверждения соответствия требованиям к устойчивому развитию.
- Высокая паропроницаемость в соответствии с **DIN EN 52615**
- **ÖNORM EN 13300**
Устойчивость к влажному истиранию: Класс 1-2 (зависит от оттенка)
Степень глянца: G4 тускло-матовый
Максимальный размер зерна: S1 тонкий
- **Французское постановление DEVL1104875A**
по маркировке лакокрасочных материалов в строительной отрасли в зависимости от выделения летучих опасных соединений: A+

Сфера применения




Для цветной окраски стен и потолков в интерьере.

Особенно подходит для гостиных, спальных, детских комнат, офисов, больниц, санаториев, школ и пр. помещений, которые нуждаются в быстрой окраске.

ПРИМЕНЕНИЕ

Указания по применению



- Перед применением продукт перемешать.
- Температура продукта, объекта и помещения должна быть не ниже +5 °C.
- Оптимальный температурный режим 15 - 25 °C при относительной влажности воздуха 40 - 80 %.
- Во избежание образования подтеков наносить покрытие методом "мокрый по мокрому" за один прием.
- Признаки ремонта поверхности зависят от многих факторов и поэтому неизбежны (BFS-Merkblatt 25)

- При повторном использовании герметиков на покрытии могут появиться трещины и обесцвечивание. В связи с большим количеством герметиков необходимо проводить собственные тесты в отдельных случаях для оценки адгезии и результата.
- Благодаря хорошей укрывистости обычно достаточно одного слоя, особенно для обновления.
- Тщательно укройте и защитите объекты, не подлежащие окраске.
- Брызги краски немедленно удалить водой.

Любое изменение последовательности обработки, условий окружающей среды, несоблюдение инструкций или использование продуктов, не указанных в списке, может оказать неблагоприятное влияние на результат.

Технология нанесения

	Airless с подачей воздуха (Airmix®, Aircoat, etc.)	Кисть	Валик
Диам. распылительного сопла (мм)	0,53 - 0,63	-	-
Диам. распылительного сопла (дюйм)	0,021 - 0,026	-	-
Угол нанесения (°)	50	-	-
Давление распыления (бар)	150 - 180	-	-
Размер сетки (мкм)	0,2 mm	-	-
Расход на слой (мл/ м²)	145	125 - 145	
Укрывистость на слой (м²/л)	7	7 - 8	

Укрывистость указана с учетом потери на распыление.

Форма, свойства и влажность основания влияют на расход/ укрывистость. Точные значения расхода могут быть определены только изготовлением пробного образца.

Время высыхания

(при 23 °С, отн. влажн.возд. 50%)




Последующее нанесение	прибл. через 3-4 ч
-----------------------	--------------------

Приведенные цифры являются ориентировочными. Высыхание зависит от основания, толщины слоя, температуры, воздухообмена и относительной влажности.

Низкая температура и / или высокая влажность могут увеличить время высыхания.

Очистка рабочего инструмента



Сразу после использования промыть мыльной водой.

Для удаления засохших остатков краски рекомендуем Abbeizer Express (8313).

ОСНОВАНИЕ

Вид основания

Для абсорбирующих минеральных оснований таких как штукатурки, бетон, стяжки и т.д., гипсовых материалов, а также впитывающих прочных старых покрытий.

Свойства основания

Основание должно быть сухим, чистым, иметь несущую способность, быть очищенной от таких веществ как жир, воск, силикон, смола и т.д., а также от древесной пыли. Необходимо проверить на пригодность покрытия.

Нестабильные покрытия необходимо полностью удалить.

Ознакомьтесь со следующими документами:

- ÖNORM B 2230-2
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363

Подготовка основания

Отремонтируйте небольшие трещины, отверстия или неровности подходящей шпаклевкой.

Тщательно удалите жирные или маслянистые загрязнения с помощью Entfetter (7233).

Для чистых, слабопоглощающих, сухих и прочных оснований предварительная обработка не требуется.

Обработайте и удалите плесень в помещении с помощью Aviva Schimmelex chlorfrei (8312) или Aviva Fungisan (8308).

Штукатурные растворы Р II и Р III:

Вновь штукатуренные участки можно красить спустя три-четыре недели. Поверхность должна быть хорошо высушена и очищена. При необходимости, затерта. На крупнопористых, легко осыпающихся или впитывающих поверхностях необходимо провести предварительное грунтование с помощью Aviva Tiefengrund WV 4074.

Гипсовые и готовые штукатурки из растворов класса Р IV и Р V:

Отшлифуйте любые существующие минерализированные корочки. На крупнопористых, легко осыпающихся или впитывающих поверхностях необходимо провести предварительное грунтование с помощью Aviva Tiefengrund WV 4074.

Гипсокартон (ГКЛ):Ж

Прошлифуйте неровности и тщательно удалите пыль. Нанесите слой Aviva Tiefengrund WV (4074), разбавленный 1:1 водой. Для оснований с водорастворимыми, обесцвечивающими компонентами необходимо дополнительное грунтовочное покрытие, например, при помощи Aviva Isolier-Weiß CT (4049). Руководствуйтесь инструкцией BFS-Merkblatt № 12.

Бетонные поверхности:

В случае загрязнений, повреждений или пыли, очистить механическим способом или гидравлической очисткой (в соответствии с требованиями законодательства). На крупнопористых, легко осыпающихся или впитывающих поверхностях необходимо провести предварительное грунтование с помощью Aviva Tiefengrund WV 4074.

Основания с достаточной несущей способностью:

Матовые, легко впитывающие основания не требуют дополнительной подготовки. На крупнопористых, легко осыпающихся или впитывающих поверхностях необходимо предварительное грунтование с помощью Aviva Tiefengrund WV (4074).

Отшлифуйте, сделайте шероховатыми гладкие или глянцевые основания (например, лаковые и латексные предыдущие слои).

Клеевая краска:

Тщательно промойте поверхность и загрунтуйте ее с помощью Aviva Tiefengrund WV (4074).

СИСТЕМА ПРОКРЫТИЯ

Грунтование

См. раздел подготовка основания

Промежуточное покрытие

Aviva Ultra-Color SD (4050)

Финишное покрытие

Aviva Ultra-Color SD (4050)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Емкость

3 л, 9 л, 15 л (только Basis W15)

Оттенок/степень глянца Color4You	Для специальных тонов применяется система смешивания цветов Color4you . Стандартные цвета: Basis W15 (4050000015) Basis W30 (4050000030) Basis W25 (4050000025) Для обеспечения однородности цвета используйте на одной и той же поверхности материал из одной партии. Для определения финального оттенка рекомендуется выполнить пробное нанесение на оригинальном основании. Из-за особенностей системы яркие и интенсивные по цвету краски могут иметь меньшую кроющую способность. Поэтому перед нанесением этих красок рекомендуется нанести аналогичный, непрозрачный, пастельный оттенок на основе W15. При использовании темных оттенков механическое усилие может привести к появлению светлых полосок ("эффект письма"). Это специфическое свойство всех матовых интерьерных красок. На качество и функциональность продукта это не влияет. Продукт использовать в течение 12 месяцев. Пожалуйста, соблюдайте ARL 800 – Инструкции по работе (включая уход и обновление) с дозаторами ADLER Mix, Pur Mix и Color4You.
Дополнительные продукты	Abbeizer Express (8313) Aviva Fungisan (8308) Aviva Schimmelex chlorfrei (8312) Aviva Tiefengrund WV (4074) Entfetter (7233) Соблюдайте соответствующие технические требования к продукту.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Условия хранения/срок годности 	Минимум 2 года в оригинальной закрытой упаковке. Защищать от воздействия влаги, прямых солнечных лучей, низких и высоких температур (свыше 30 °C).
Технические данные	Содержание ЛОС: предельное значение ЕС для Aviva Ultra-Color SD (кат. A/a): 30 г/л. Aviva Ultra-Color SD содержит не более 1 г/л ЛОС.
Код GISCODE	BSW20
Декларация ингредиентов в соответствии с VdL-RL 01	Стирол-акрилатная дисперсия / неорганические белые и цветные пигменты / минеральные наполнители / вода / реологические добавки / консервант Содержит бронопол, 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он, реакционную массу 5-хлор-2-метил-2H-изотиазол-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он. Может вызывать аллергическую реакцию. Информация для людей, склонных к аллергии, по тел. +43 5242 6922-713.
Указания по технике безопасности 	Избегать вдыхания паров лака. Использовать предназначенную для работ с лаками защитную маску (комбинированный фильтр A2/P2). При нанесении рекомендуется использовать защитные очки. В случае попадания в глаза немедленно промойте их водой.

Обеспечить хорошую вентиляцию во время и после работы с продуктом.

Во время работы не принимать пищу, не пить и не курить.

Не допускать попадания в канализацию, водоемы или почву.

Переработке подлежат только пустые емкости. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, высохшие остатки - как отвержденные краски или как бытовой мусор.

Дополнительную информацию по безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также утилизации можно найти в соответствующем паспорте безопасности. Актуальную версию можно найти на сайте **www.adler-lacke.com**
