

Aviva Terra Ultra-Weiß

4024

Премиальная интерьерная краска без добавления консервантов для коммерческого и частного применения (DIY / сделай сам).

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Общая информация

Высококачественная, ультрабелая, дышащая краска для окраски стен и потолков в интерьере. Продукт характеризуется улучшенными свойствами и отличной укрывистостью. Очень экономичный и легко наносимый продукт без запаха, изготовлен без добавления растворителей и пластификаторов. Ресурсосберегающее производство, поскольку ископаемое сырье заменяется возобновляемым.

Особые свойства Стандарты испытаний



- **ÖNORM EN 1062-1**
Высокая паропроницаемость, соответствует классу V1
- Продукт отмечен зеленым знаком **ADLER green-Label Produkt**, что значит, проверен по 3 категориям: окружающая среда, здоровье и безопасность, срок службы. Обратите также внимание на паспорт экологичности.
- **ÖNORM EN 13300**
Устойчивость к влажному истиранию: Класс 1
Контрастность (укрывистость): Класс 1 (при 8 м²/л)
Степень глянца: глубоко матовый
Максимальный размер зерна: мелкий (<100 мкм)
- **Награжден Австрийским знаком экологичности (UZ 17)**.
Подтверждено внешним сертификатом испытаний.
- Имеет серебряную сертификацию по стандарту **Cradle to Cradle Certified®**
Подтверждено внешним сертификатом испытаний.
- Внесен в список **baubook**
Подтверждено внешним сертификатом испытаний.
- **Французское постановление DEVL1104875A** по маркировке лакокрасочных материалов в строительной отрасли в зависимости от выделения летучих опасных соединений: A+

Сфера применения



- Для белой окраски стен и потолков в интерьере.
- Особенно подходит для гостиных, спальных, детских комнат, офисов, больниц, санаториев, школ и т.д., которые нуждаются в быстрой окраске.


10-23 ZKL 4024

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 г. Швац
Тел.: 0043/5242/6922-190, факс: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж. С публикацией настоящего «Технического описания» более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.


НАНЕСЕНИЕ

Указания по нанесению



- Перед применением продукт перемешать
- Температура продукта, объекта и помещения должна быть не ниже +5 °С.
Оптимальный температурный режим 15 - 25 °С при относительной влажности воздуха 40 - 80 %.
- Во избежание образования подтеков наносить покрытие методом "мокрый по мокрому" за один прием.
- Признаки ремонта поверхности зависят от многих факторов и поэтому они неизбежны (BFS-Merkblatt 25).
- Не наносите краску на эластичные шовные массы и уплотнительные профили (это может привести к образованию трещин или отшелушиванию краски)!
- Особенно при ремонте, благодаря высокой непрозрачности, обычно достаточно одного слоя краски.
- Из-за отсутствия в составе консервантов, для покраски рекомендуется использовать чистые инструменты, воду и отдельный контейнер, в противном случае срок хранения оставшегося количества краски значительно уменьшается.
- Тщательно укройте и защитите объекты, не подлежащие окраске.
- Брызги краски немедленно удалить водой.
- Любое изменение последовательности обработки, условий окружающей среды, несоблюдение инструкций или использование продуктов, не указанных в списке, может оказать неблагоприятное влияние на результат.

Метод нанесения



Метод нанесения	Кисть	Валик	Airless с подачей воздуха (Airmix, Aircoat и т.д.)
Распылительное сопло (Ø мм)	-	-	0,53 – 0,63
Распылительное сопло (Ø дюйм)	-	-	0,021 – 0,026
Угол (°)	-	-	50
Давление распыления (бар)	-	-	150 – 180
Размер сетки(мкм)	-	-	200
Разбавитель	Вода		
Дозировка разбавителя (%)	0 - 5		
Расход (мл/ м²)	125 - 145		
Укрывистость на слой (м²/ л) ¹⁾	7 - 8		
¹⁾ Укрывистость с учетом разбавителя и потери на распыление			

Форма, свойства и влажность основания влияют на расход/ укрывистость. Точные значения расхода могут быть определены только изготовлением пробного образца.

Время высыхания
(при 23 °C, отн. влажн.возд. 50%)




Последующее покрытие	примерно через 3-4 часа
----------------------	-------------------------

Приведенные цифры являются ориентировочными. Высыхание зависит от основания, толщины слоя, температуры, воздухообмена и относительной влажности.

Низкая температура и / или высокая влажность могут увеличить время высыхания.

Очистка рабочего инструмента



Сразу же после использования промыть водой с мылом.

Для удаления засохших остатков краски рекомендуем Abbeizer Express 8313.

ОСНОВАНИЕ

Тип

Для абсорбирующих минеральных оснований таких как штукатурки, бетон, стяжки и т.д., гипсовых материалов, а также впитывающих прочных старых покрытий.

Свойства

Основание должно быть сухим, чистым, иметь несущую способность, быть очищенным от таких веществ как жир, воск, силикон, смола и т.д., а также от древесной пыли; а также проверено на пригодность для нанесения покрытия.

Обратите внимание на стандарты ÖNORM B 3460 часть 1 и ÖNORM B 2230 часть 1.

См. также правила выполнения подрядно-строительных работ, DIN18363, часть C, параграф 3; Малярно-лаковые работы.

Нестабильные покрытия необходимо полностью удалить.

Подготовка основания

- Отремонтируйте небольшие трещины, отверстия или неровности подходящей шпатлевкой.
- Тщательно удалите жирные или маслянистые загрязнения с помощью ADLER Entfetter 80394.
- Для чистых, слабо впитывающих, сухих и прочных оснований предварительная обработка не требуется.
- Для борьбы с плесенью в помещениях Aviva Schimmelex chlorfrei 8312 или Aviva Fungisan 8308.

Штукатурные растворы Р II и Р III

Свежештукатуренные участки можно красить спустя три-четыре недели. Поверхность должна быть хорошо высушена и очищена. При необходимости, отшлифована (затерта).

На крупнопористых, легко осыпающихся или впитывающих поверхностях необходимо провести предварительное грунтование с помощью Aviva Tiefengrund WV 4074.

Гипсовые и готовые штукатурки из растворов класса Р IV и Р V

Отшлифуйте любые существующие минерализированные корочки. На крупнопористых, легко осыпающихся или впитывающих поверхностях необходимо провести предварительное грунтование с помощью Aviva Tiefengrund WV 4074.

Гипсокартон (ГКЛ)

Прошлифуйте неровности и тщательно удалите пыль.

Нанесите слой Aviva Tiefengrund WV 4074 разбавленный с водой 1:1.

Бетонные поверхности

В случае загрязнений, повреждений или пыли, очистить механическим способом.

На крупнопористых, легко осыпающихся или впитывающих поверхностях необходимо провести предварительное грунтование с помощью Aviva Tiefengrund WV 4074.

Основания с достаточной несущей способностью

Матовые, легко впитывающие основания не требуют дополнительной подготовки. На крупнопористых, легко осыпающихся или впитывающих поверхностях необходимо предварительное грунтование с помощью Aviva Tiefengrund WV 4074.

Отшлифуйте, сделайте шероховатыми гладкие или глянцевые основания (например, лаковые и латексные предыдущие слои).

Клеевая краска

Тщательно промойте поверхность и загрунтуйте ее с помощью Aviva Tiefengrund WV 4074.

Следует избегать гляцевания при сушке Aviva Tiefengrund WV 4074.

Пожалуйста, соблюдайте техническое описание продукта.

СТРУКТУРА ПОКРЫТИЯ**Грунтование**

См. пункт «Подготовка основания»

Промежуточное покрытие

При необходимости Aviva Ultra-Weiß 4059 с максимальным разбавлением водой до 5 %.

Финишное покрытие

Aviva Terra Ultra-Weiß 4024 с максимальным разбавлением водой до 5 %.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА**Емкость**

1 л, 3 л, 9 л, 15 л

Оттенки/Степень глянца


Белый

4024050063

Для обеспечения однородности цвета используйте на одной и той же поверхности материал из одной партии.

Дополнительные продукты

Aviva Tiefengrund WV 4074
Aviva Schimmelex chlorfrei 8312
Aviva Fungisan 8308
Abbeizer Express 8313
Entfetter 8009

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ**Срок годности /Условия хранения**

Минимум 1 год в оригинальной закрытой упаковке. Защищать от воздействия влаги, прямых солнечных лучей, низких и высоких температур (свыше 30 °C).

Содержимое вскрытых контейнеров следует как можно быстрее использовать.

Технические характеристики

Содержание ЛОС

Предельное значение ЕС для Aviva Terra Ultra-Weiß (кат. A/a): 30 г/л. Aviva Terra Ultra-Weiß содержит максимум < 1 г/л летучих органических соединений.

Код GISCODE

BSW10

Декларация ингредиентов в соответствии с VdL-RL 01

Полистирол-акрилатная смола, диоксид титана, карбонат кальция, каолин, вода, добавки

Указания по технике безопасности



При работе с малозагрязняющими лаками также необходимо соблюдать стандартные меры безопасности.

Избегайте вдыхания паров при распылении. Используйте защитную маску(комбинированный фильтр A2 / P2).

При нанесении рекомендуется использовать защитные очки.

В случае попадания в глаза немедленно промойте их водой.

Обеспечьте хорошую вентиляцию во время и после обработки.

Во время работы не принимать пищу, не пить и не курить.

Не допускать попадания в канализацию, водоемы или почву.

Переработке подлежат только пустые емкости. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, высохшие остатки - как отвержденные краски или как бытовой мусор.

Дополнительную информацию по безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также утилизации можно найти в соответствующем паспорте безопасности. Актуальную версию можно найти на сайте **www.adler-lacke.com**
