

Legno Metallic-Öl

7046

Масло с эффектом «металлик» для мебели и внутренней отделки помещений для частного и коммерческого применения.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Общая информация

Быстросохнущее, простое в применении **масло с металлическим эффектом, подчеркивающим поры**, для обработки лиственных и хвойных пород древесины. Продукт отличается отличной проникающей способностью, хорошей водостойкостью и создает приятную на ощупь поверхность. Обладает антистатическими свойствами. Отверждение происходит за счет поглощения кислорода (окислительная сушка).

Особые свойства и стандарты



- **Французское постановление DEVL1104875A** по маркировке лакокрасочных материалов в строительной отрасли в зависимости от выделения летучих опасных соединений: A+

Сфера применения



Для нанесения на слабо и нормально нагруженные поверхности мебели и предметов интерьера, например, мебели для спален и гостиных, а также стеновых панелей или деревянного настила.

Ингредиенты

Модифицированные растительные масла, воски, пигменты, кремниевая кислота, растворитель (бензин) без запаха, сиккативы без свинца и кобальта, вещество, препятствующее образованию корки, не содержащее канцерогенные вещества (МЕКО)

ПРИМЕНЕНИЕ

Указания по применению



- Перед применением продукт перемешать
- Продукт готов к применению.
- Температура продукта, объекта и окружающей среды не должна быть ниже +10°C.
- Оптимальный температурный режим 20 - 25 °C при относительной влажности воздуха 40 - 60 %.
- Нанесите продукт и через короткое время тщательно удалите излишек хлопчатобумажной тканью или ветошью в направлении волокон. Обязательно препятствовать образованию пленки!
- **Металлический эффект: интенсивность эффекта можно регулировать путем смешивания масла Legno Metallic-Öl (7046) с маслом Legno Öl (7006). Пропорции смешивания могут быть любыми.**
- **Внимание:** необходимо обеспечить равномерную шлифовку древесины и равномерное нанесение продукта!

- **Внимание:** а лиственных и тропических породах древесины, богатых ингредиентами, необходимо произвести пробное нанесение Legno Metallic-Öl (7046) .
- На внутренние поверхности мебели, шкафов наносить не более одного слоя из-за возможного появления неприятного запаха.
- Любое изменение процедуры обработки, условий окружающей среды, несоблюдение инструкций или использование продуктов, не указанных в списке, может оказать негативное влияние на результат.
- Соблюдайте **ARL 013 – Меры безопасности при работе с маслами и восками окислительной сушки** и **ARL 160 Руководство по работе с маслами и восками.**

Технология нанесения



	Чашечный пистолет	Кисть	Валик	Втирание
Диаметр распылительного сопла Ø (мм)	1,5	-	-	-
Давление распыления (бар)	2 - 3	-	-	-
Расход на слой (мл/м²)	30 - 50	-	-	-
Укрывистость на слой (м²/л)	15 - 30			

Укрывистость указана с учетом потери на распыление.

Форма и свойства основания, а также способ нанесения влияют на фактический расход. Точные значения расхода могут быть определены только изготовлением пробного образца.

Время высыхания

(при 23 °C, отн. влажн.возд. 50%)



Последующее нанесение	5 часов
Полное высыхание	7 дней

Приведенные цифры являются примерными. Продолжительность высыхания зависит от основания, толщины слоя, температуры, воздухообмена, относительной влажности, давления при штабелировании и условий штабелирования.

Для оптимального высыхания необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения. Низкий воздухообмен, например, из-за плотной укладки, замедляет высыхание.

Низкая температура и / или высокая влажность могут увеличить время высыхания.

На древесине, богатой компонентами (например, дуб, ироко), высыхание может замедляться.

Очистка рабочего инструмента



Сразу после использования очистить инструмент при помощи Legno-Reiniger (7003) или Adlerol-Terpentinölersatz (7231).

ОСНОВАНИЕ

Тип основания

Мелко- и крупнопористые лиственные, хвойные породы.

Структура основания

Основание должно быть сухим, чистым, быть очищенным от таких веществ как жир, воск, силикон, смола и т.д., не содержать древесной пыли, быть пригодным для нанесения покрытия.

Влажность древесины

Лиственная древесина: 12 % ± 2 %

Хвойная древесина: 15 % ± 2 %

Подготовка основания	Отшлифовать зернистостью 150–240 и очистить. Для более интенсивного металлического эффекта с акцентом на порых обработайте поверхность щеткой.
СИСТЕМА ПРОКРЫТИЯ	
Грунтовочное покрытие	1 слой Legno Metallic-Öl (7046) Альтернатива: Legno Color (7007) или Legno Smart-Öl (7045) в нужном оттенке.
Финишное покрытие	1 слой Legno Metallic-Öl (7046) Для поверхностей, подверженных более сильным механическим нагрузкам, рекомендуется дополнительная финишная обработка Legno Öl (7006).
ОЧИСТКА и УХОД	
Очистка	Очищать водой, также Clean-Möbelreiniger (7202) или мягким очистителем для помещений. При жирных загрязнениях используйте чистящее средство Legno Reiniger (7003). Не использовать абразивные чистящие средства.
Уход	Для обновления и ухода нанести 1 слой Legno Pflegeöl (7009) и удалить излишки. Соблюдайте ARL 260 – Инструкция по уходу за мебелью, обработанной Legno Metallic-Öl 7046
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА	
Емкость	750 мл
Оттенки	Стандартные цвета: Gold (золотой) (7046112793) Silber (серебряный) (7046112794) Окончательный оттенок в значительной степени зависит от собственного цвета древесины и количества нанесенного продукта.
Дополнительные продукты	Adlerol-Terpentinölersatz (7231) Clean-Möbelreiniger (7202) Legno Öl (7006) Legno Pflegeöl (7009) Legno Reiniger (7003) Соблюдайте соответствующие технические требования к продукту.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Условия хранения/срок годности  	Хранить не менее 1 года в оригинальной не вскрытой упаковке. Защищать от воздействия влаги, прямых солнечных лучей, низких и высоких температур (свыше 30 °C). Рекомендуем переливать содержимое вскрытых емкостей в более мелкую тару, чтобы предотвратить желатинирование/образование пленки.
Код GISCODE	Ö60

Указания по технике безопасности

Следует избегать вдыхания аэрозолей краски во время нанесения способом распыления; для этого необходимо надлежащее использование респираторной маски (комбинированный фильтр A2/P2). При шлифовке в качестве средств индивидуальной защиты от шлифовальной и древесной пыли используйте пылевой фильтр P2.

Для ветоши, пропитанной продуктами оксидативного высыхания, существует риск самовоспламенения! Пропитанную продуктом ветошь следует сушить в расправленном виде. Хранить в закрытых металлических контейнерах или под слоем воды.

Нанесение продукта в камерах распыления, загрязненных аэрозольной пылью, содержащей нитроцеллюлозу, запрещено из-за риска самовозгорания!

Дополнительную информацию по безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также утилизации можно найти в соответствующем паспорте безопасности. Актуальную версию можно найти на сайте **www.adler-lacke.com**
